

Farvehandel

Lommeguide 2020

Tips, fakta og gode råd til behandling af træ, puds, metal samt rengøring udendørs.





Indhold

Syv argumenter for vandfortyndbar maling	13
Inden, under og efter malebehandling	15

Produkter til træfacader

Perfekt Plus Facade	22
Perfekt Täcklasyr	24
Perfekt Oliemaling	26
Front Helmat	28
Front Trælasyr	30
Perfekt Plus Vindues- og Træværksmaling	32

Produkter til puds og mineralske overflader

Pudsmaling	36
Silikatmaling	38
Sokkelmaling	40
Kivisil facademaling	42
Novasil facademaling	44
Kalkmaling	46
Regnstop V	48

Produkter til maling af metal

Pladefacademaling	52
Pladetagmaling V	54

Produkter til træmøbler og terrasse

Elit Træolie	58
Elit Ædeltræolie	60
Elit Ædeltrælak	62

Produkter til rengøring og vask

Facadevask	66
Iso A-Clean	68
Terrassevask	70
Penselvask	72

Træbeskyttelse

Grundolie mod råd og svamp



Trægrunder / porefylder



Dækkende Træbeskyttelse



Laserende /transparent
Træbeskyttelse



Vinduesmaling



Specielle Træolier



Udendørs Lak



Mineralsk underlag

Grunder til mineralske underlag



Vandafvisende imprægnering



Facademaling Acryl



Silikatmaling og Kalkmaling



Pladefacademaling



Øvrige facademalinger



Vask og rengøring



Udendørsvask



Iso A-Clean



Terrassevask



Penselvask

Dækkende træbeskyttelse

Hvilket produkt skal du vælge



Perfekt Plus Facade

Akryl (vandfortyndbar)

- Rigtig god holdbarhed; 15 år
- Særligt egnet til nyt træ eller tidligere behandlet træværk i god stand

Halvmat



Perfekt Täcklasyr

Alkydolie-akryl hybrid og linolie (vandfortyndbar)

- Særligt egnet til nyt træværk, hvor man ønsker åretegningerne bevaret
- Nem vedligehold

Halvblank



Perfekt Plus Vindue og Træværksmaling

- Plastalkyd (vandfortyndbar)
- Særligt velegnet til vinduer, døre og havemøbler
- Rigtig god holdbarhed
- Klæbefri efter ca 2 timer og overmalbar efter 4-6 timer.

Halvblank



Perfekt Oliemaling

Alkyd forstærket med akryl (vandfortyndbar)

- Nem vedligehold
- Særligt egnet til nyt og tidligere behandlet træværk

Halvblank



Front Helmat

Akryl (vandfortyndbar)

- Særligt egnet til nyt eller tidligere behandlet træværk i god stand
- Rigtig god holdbarhed

Helmat

Transparent træbeskyttelse

Hvilket produkt skal du vælge



Elit Edeltræolie

- Linoliebaseret (vandfortyndbar)
- God holdbarhed
- Særligt egnet til årlig behandling af ædeltræ
- Står svagt brunpigmenteret

Ingen glans



Elit Træolie

- Specialbehandlet linolie (vandfortyndbar)
- God holdbarhed
- Særligt egnet til årlig behandling af terrasse
- Kan tones i mange nuancer

Ingen glans



Front Trælasyr

- Alkydmodificeret akryl (vandfortyndbar)
- God holdbarhed
- Særligt egnet til nyt træ, bevarer årelinjerne

Halvmat

Facademalinger



Pudsmaling

- Til ny- eller ommaling af nye eller tidligere malede overflader af beton, letbeton, fast puds af kalkcement og betoncement samt andre faste mineralske flader som fx fiberforstærkede mineralplader.
- Akryl (vandfortyndbar)



Kalkmaling

- Til nypudsning eller genopfriskning af tidligere kalkmalede underlag
- Giver et traditionstro og levende resultat
- Læsket kalk (vandfortyndbar)



Silikatmaling

- Særligt tilpasset silikatmalede overflader, og til ny- eller ommaling af mineralske overflader som puds, facadetegl, eternit samt gamle mineralske underlag udendørs.
- Kalivandglas (vandfortyndbar)

Hvilket produkt skal du vælge



Sokkelmaling

- Til maling af sokler af beton, cement-puds og eternit
- Akryl (vandfortyndbar)



Kivisil Facademaling

- Til maling af udendørs puds, beton og andre mineralske facader, og kan også anvendes på tidligere malede overflader
- Silikoneemulsion (vandfortyndbar)



Novasil facademaling

- Særligt egnet til større pudsede mineralske overflader
- Lader fugt trænge igennem
- Akryl silikonemodificeret (vandfortyndbar)



Syv argumenter for vandfortyndbar maling

- 1 Resultatet bliver det samme uanset hvilket opløsningsmiddel.
- 2 Vandfortyndbar maling er skånsomt for miljøet og helbredet.
- 3 Rengøring af værktøj bliver lettere og mere miljøvenligt.
- 4 Arbejdsmiljøet bliver rarere med en maling, der er stort set lugtfri.
- 5 Vandfortyndbar maling er skånsom mod både gravide og små børn.
- 6 Vores vandfortyndbare premium-produkter har et længere vedligeholdelsesinterval og har en meget høj kvalitet.
- 7 En vandfortyndbar maling kan i de fleste tilfælde males oven på en overflade, der tidligere er behandlet med olieholdig maling.



Forarbejde

- Kontroller underlagets tilstand. Mærk med kniv eller skruetrækker på udsatte steder på træet som fx samlinger og endetræ - er det blødt kan det være rådskader, som skal udbedres og udskiftes til nyt træ.
- Vask overfladen med svamp eller børste. For at beskytte dig selv, er det en god idé at anvende gummihandsker og beskyttelsesbriller, især hvis du arbejder over ansigtshøjde. Er overfladen kun snavset, skal du bruge Udendørsvask. Ved belægninger skal du bruge en belægningsfjerner som fx Iso A-Clean. Ædeltræsoverflader osv. skal du vaske med Terrassevask. Sørg for at beskytte overflader, som ikke skal vaskes, som fx vinduer.
- Skyl overfladen nøje af. Brug helst vandslange. Højtryksvask bør bruges med forsigtighed. Lad derefter overfladen tørre ordentligt.
- Skal du male om, skal du skrabe løstsiddende eller afskallende maling af. Vær særligt grundig ved samlinger og endetræ på facader.
- Et godt udført forarbejde forlænger levetiden på den malede overflade.

Imprægnering

- Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og bæredygtigt. Følg instrukserne for forarbejde.
- Stryg Imprægneringsolie på råt endetræ, samlinger, eventuelle sprækker og andre udsatte områder, hvor fugten gerne trænger ind. Olien trænger ned i dybden og mindsker træfibrenes evne til at suge vand.
- Ved at forbehandle facaden, mindskes risikoen for at fugt trænger ind og for at facaden angribes af blåsplint eller råd.
- Tænk på at bart træ ikke skal stå ubehandlet længere tid end to uger.



Grundning

- Grund nyt træ eller hvis underlaget er slidt. Påfør et lag med trægrunder cirka en halv time efter du har imprægneret med olie.
- Trægrunderen gør at slutmalingen hæfter bedre og at risiko for fugtskader mindskes.
- Tænk på at være ekstra nøje omkring udsatte steder som endetræ, samlinger og vindueskarme.

Slutbehandling

- Mal ikke når det er koldt eller fugtigt udenfor. Så øges risikoen for at facaden får matte pletter eller angribes af belægnings. Det ideelle vejr er tørt vejr og mindst 7°C overfladetemperatur.
- Sørg for at du vælger det rette værktøj, da det også påvirker slutresultatet.
- Mal først facaden og derefter vindueskarme, udhæng og andet.
- Sørg for at du kan stoppe malebehandlingen mindst tre timer inden aftenduggen falder.
- Mal aldrig på solopvarmede overflader, da det kan give risiko for bobler i det færdige resultat.
- Er du usikker på hvilken type maling, dit hus tidligere er malet med? Det mest enkle er at slibe på overfladen med sandpapir. Hvis malingen sætter sig fast i sandpapiret, er det højst sandsynligt akrylmaling. Hvis det forsvinder uden at sætte sig nævneværdigt fast, er det højst sandsynligt olie- eller alkydmaling.
- Skal du male med vandfortyndbar maling, så anvend pensler tilpasset dette, og som optager meget maling. Spar ikke på værktøjskvaliteten.
- For det bedste resultat; påfør mindre områder oppefra og ned.



Produkter
til træfacader





Perfekt Plus Facade

Dækkende facademaling af absolut højeste kvalitet; særligt udviklet til at give en modstandsdygtig overflade, som mindsker smudsoptagelse og som giver en optimal farveholdbarhed.

Anvendelsesområde: Træfacader og træværksdetaljer.

Glans: Halvmat 25.

Egenskaber: Meget let at male med, tørrer hurtigt og kan males oven på de fleste malingstyper. Har en særdeles god beskyttelse mod belægningsvækst på malingsfilmen. Kan tones.

Bindemiddel: Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 time. Overmalbar efter ca. 4 timer.

Nyt
ubehandlet
Behandles inden
3 uger.

Tidligere
behandlet
God stand.

Tidligere
behandlet
Dårlig stand.

1 Vask

Børst, slib og/eller
vask gråt, porøst
træ og snavs væk.



Facadevask og
belægningsfjerner



Facadevask og
belægningsfjerner

2 Imprægner



Primex
Grundolie Plus

På endetræ, revner
og andre udsatte
steder, hvor fugt let
trænger ind.

På endetræ, revner
og andre udsatte
steder, hvor fugt let
trænger ind.

3 Grund



Primex
Trægrunder Plus

Alle træene og
bartslidte over-
flader skal grundes.

Alle træene og
bartslidte over-
flader skal grundes.

4 Mal



Perfekt Plus Facade



Perfekt Plus Facade



Perfekt Plus Facade



Perfekt Täcklasyr

Dækkende træbeskyttelse, der fungerer som grunder og slutmaling i en.

Anvendelsesområde: Til ny- og ommaling af træfacader, vindskeer og træværksdetaljer.

Glans: Halvblank 50.

Egenskaber: Produktet har rigtig god indtrængning og vedhæftning. Fremhæver træets naturlige struktur og åretegning. Tørre hurtigt og er let at arbejde med. Kan tones.

Bindemiddel: Alkydolie-akryl hybrid og linolie.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 6 t. Overmalbar efter ca. 16 t.

Nyt
ubehandlet
Behandles inden
3 uger.

Tidligere
behandlet
God stand.

Tidligere
behandlet
Dårlig stand.

1 Vask

Børst, slib og/eller
vask gråt, porøst
træ og snavs væk.



Facadevask og
belægningsfjerner



Facadevask og
belægningsfjerner

2 Imprægner



Primex Grundolie

3 Grund

Ikke nødvendigt,
men Trægrunder
kan bruges.

4 Mal



Perfekt Täcklasyr



Perfekt Täcklasyr



Perfekt Täcklasyr



Perfekt Oliemaling

Oliemaling af høj kvalitet. Giver træfacader en god beskyttelse i mange år.

Anvendelsesområde: Til træfacader, stakitter, udemøbler og træværksdetaljer.

Glans: Halvblank 40.

Egenskaber: God farveholdbarhed, kort tørretid og god vedhæftning. Kridter minimalt. Kan tones.

Bindemiddel: Alkyd forstærket med akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: 6-8 m²/l og behandling.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2 t.

Overmalbar efter ca. 4-6 t.

Nyt
ubehandlet
Behandles inden
3 uger.

Tidligere
behandlet
God stand.

Tidligere
behandlet
Dårlig stand.

1 Vask

Børst, slib og/eller
vask gråt, porøst
træ og snavs væk.



Facadevask og
belægningsfjerner



Facadevask og
belægningsfjerner

2 Imprægner



Primex Grundolier

På endetræ, revner
og andre udsatte
steder, hvor fugt
let trænger ind.

På endetræ, revner
og andre udsatte
steder, hvor fugt
let trænger ind.

3 Grund

Ikke nødvendigt,
men Trægrunder
kan bruges.

Alle træene
og bartslidte
overflader skal
grundes.

Alle træene
og bartslidte
overflader skal
grundes.

4 Mal



Perfekt Oliemaling



Perfekt Oliemaling



Perfekt Oliemaling



Front Helmat

En vandfortyndbar akrylmaling til umalet eller tidligere malet træ udendørs. Giver overfladen et elegant helmat udseende.

Anvendelsesområde: Til umalet eller tidligere malet træ udendørs.

Glans: Helmat.

Egenskaber: Kan tones i samtlige udendørsfarver. Let at male med. Givet et godt, holdbart resultat.

Bindemiddel: Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: 6-8 m²/liter og behandling.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 t.

Overmalbar efter 3-4 t.

Nyt
ubehandlet
Behandles inden
3 uger.

Tidligere
behandlet
God stand.

Tidligere
behandlet
Dårlig stand.

1 Vask

Børst, slib og/eller
vask gråt, porøst
træ og snavs væk.



Facadevask og
belægningsfjerner



Facadevask og
belægningsfjerner

2 Imprægner



Primex Grundolie

På endetræ, revner
og andre udsatte
steder, hvor fugt
let trænger ind.

3 Grund



Primex
Trægrunder Plus

Alle træene
og bartslidte
overflader skal
grundes.

Alle træene
og bartslidte
overflader skal
grundes.

4 Mal



Front Helmat



Front Helmat



Front Helmat



Front Trælasyr

Akrylmaling, der giver overfladen et elegant, laserende udseende.

Anvendelsesområde: Til umalet eller tidligere malet træ udendørs.

Glans: Helmat.

Egenskaber: Kan tones i mange nuancer. Let at male med. Giver en god, holdbar transparent løsning.

Bindemiddel: Alkydmodificeret Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: 6-8 m²/liter og behandling.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 t.

Overmalbar efter 3-4 t.

Nyt
ubehandlet
Behandles inden
3 uger.

Tidligere
behandlet
God stand.

Tidligere
behandlet
Dårlig stand.

1 Vask

Børst, slib og/eller
vask gråt, porøst
træ og snavs væk.



Facadevask og
belægningsfjerner



Facadevask og
belægningsfjerner

2 Imprægner



Primex Grundolie

På endetræ, revner
og andre udsatte
steder, hvor fugt
let trænger ind.



Primex Grundolie

3 Grund

4 Mal



Front Trælasyr



Front Trælasyr



Front Trælasyr



Perfekt Plus Vindues- & Træværksmaling

Vinduesmaling som er let at arbejde med og som løber minimalt.

Anvendelsesområde: Trævinduer, træværksdetaljer etc.

Glans: Halvblank 40.

Egenskaber: Let at arbejde med. Giver vejrbestandig overflade med god farveholdbarhed. Kan tones. Kort tørretid.

Bindemiddel: PlastAlkyd.

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: 6-8 m²/l og behandling.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2 t.
Overmalbar efter ca. 4-6 t.

Nyt
ubehandlet
Behandles inden
3 uger.

Tidligere
behandlet
God stand.

Tidligere
behandlet
Dårlig stand.

1 Vask

Børst, slib og/eller
vask gråt, porøst
træ og snavs væk.



Facadevask og
belægningsfjerner



Facadevask og
belægningsfjerner

2 Imprægner



Primex Grundolie
Plus

På endetræ, revner
og andre udsatte
steder, hvor fugt let
trænger ind.

På endetræ, revner
og andre udsatte
steder, hvor fugt let
trænger ind.

3 Grund



Primex
Trægrunder Plus

Alle træene og
bartslidte over-
flader skal grundes.



Primex
Trægrunder Plus

4 Mal



Perfekt Plus
Vindues- &
Træværksmaling



Perfekt Plus
Vindues- &
Træværksmaling



Perfekt Plus
Vindues- &
Træværksmaling

Puds og mineralske overflader





Pudsmaling

Helmat pudsmaling til mineralske facader.

Anvendelsesområde: Til ny- eller ommaling af nye eller tidligere malede overflader. Til beton, letbeton, fast puds af kalkcement og betoncement samt andre faste mineralske flader som fx fiberforstærkede mineralplader.

Glans: Helmat 4.

Egenskaber: Holder farven længe. Let at male med. Kan tones i de fleste nuancer.

Bindemiddel: Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: 5-8 m²/l og behandling.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 t. Overmalbar efter ca. 12 t.

	Ny facade	Fibercement-plader	Tidligere malet facade
1 Vask			
2 Grund			
3 Mal			



Silikatmaling

Helmat silikatmaling.

Anvendelsesområde: Til ny- eller ommaling af mineralske overflader som puds, facadetegl, eternit samt gamle mineralske underlag udendørs.

Glans: Helmat 5.

Egenskaber: Giver en vejrbestandig overflade. Vandafvisende men har samtidig en meget høj diffusionsåbenhed, derved opnås et stort udslip af indefrakommende fugt. Kan tones.

Bindemiddel: Kalivandglas

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: 3-5 m²/l og behandling.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 t.
Overmalbar efter ca. 12 t.

Arbejdsgang på tidligere silikatmalede overflader, umalet cementpuds, cementpuds, beton, letbeton, fibercement og frostbestandigt.



1 Vask

Facadevask og belægningsfjerner



2 Grund

Silikatbinder



3 Mal

Silikatmaling



Sokkelmaling

Helmat maling til hussokkel.

Anvendelsesområde: Til sokler af beton, cementpuds og eternit.

Glans: Helmat.

Egenskaber: Malingen giver en smuk, mat overflade, er let at påføre og tørre hurtigt. Standhaftig mod vind og vejr og holder farven i lang tid.

Bindemiddel: Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: 5-8 m²/l og behandling.

Tørretid: Klæbefri efter 1 t. Overmalbar efter ca. 8 t.

Arbejdsgang på sokler af beton, cementpuds og eternit.

Arbejdsgang på tidligere malede overflader.

1 Vask



Facadevask og belægningsfjerner



Facadevask og belægningsfjerner

2 Grund



Mineralgrunder

3 Mal



Sokkelmaling



Sokkelmaling



Kivisil facademaling

Silikonehartsmaling til effektiv beskyttelse.

Anvendelsesområde: Anvendes til maling af udendørs puds, beton og andre mineralske facader. Kan også anvendes på tidligere malede overflader.

Glans: Helmat 2.

Egenskaber: Giver en effektiv beskyttelse. Danner en vandafvisende og særdeles diffusionsåben overflade, som fremtræder med et kalkagtigt udseende. Kan anvendes i system med Primer Gel. Kan tones.

Bindemiddel: Silikoneemulsion.

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: 4-6 m²/l og behandling.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2 t. Overmalbar efter ca. 12 t.

Arbejdsgang på puds,
beton og andre mineralske
facader

Arbejdsgang på tidligere
malede overflader

1 Vask



Facadevask og
belægningsfjerner



Facadevask og
belægningsfjerner

2 Grund



Mineralgrunder/Primer Gel



Primer Gel ved let
smittende overflader

3 Mal



Kivisil facademaling



Kivisil facademaling



Novasil facademaling

Helmat og vandafvisende facademaling.

Anvendelsesområde: Anvendes til maling af udendørs mineralske overflader som puds, beton, gasbeton og fiberforstærkede mineralplader samt på tidligere malede overflader.

Glans: Helmat 2.

Egenskaber: Vandafvisende og har høj diffusionsåbenhed. Derved opnås et stort udslip af indefrakommende fugt. Fremtræder med et kalkagtigt udseende og er et glimrende alternativ til silikatmaling. Kan anvendes i system med Primer Gel. Kan tones.

Bindemiddel: Akryl silikonemodificeret

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: 4-6 m²/l og behandling.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2 t Kan overmales efter ca. 12 t.

Arbejdsgang på mineralske overflader som puds, beton, gasbeton og fiberforstærkede mineralplader.

Arbejdsgang på tidligere malede overflader.

1 Vask



Facadevask og belægningsfjerner



Facadevask og belægningsfjerner

2 Grund



Mineralgrunder/Primer Gel



Primer Gel ved let smittende overflader

3 Mal



Novasil facademaling



Novasil facademaling



Kalkmaling

Overfladebehandling til gamle pudsoverflader.

Anvendelsesområde: Til nypudsning eller genopfriskning af tidligere kalkmalede underlag.

Glans: Helmat 3.

Egenskaber: Kan også anvendes indendørs. Kan tones i udvalgte nuancer.

Bindemiddel: Læsket kalk.

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: 0,5-0,8 kg/m² færdig overflade (2-3 behandlinger).

Tørretid: Fugttør efter 1-2 t.
Overmalbar efter ca. 2 t.

Sådan gør du:

- 1 Forarbejde.**
Overfladen, der skal males, skal være hel, ren samt fri for organiske malinger (fx akryl- og alkydmalinger). Desuden skal overfladen være bæredygtig og ikke kridte.
- 2 Blanding.**
Malingen skal blandes i vægtforhold 1:1 med rent vand. Vigtigt at blandingsforholdet bibeholdes under hele malebehandlingen for at undgå at farven varierer.
- 3 Slutbehandling.**
Før hver påføring skal underlaget vædes omhyggeligt og jævnt. Mal 2-3 gange med kalkbørste eller kalkpensel med roterende bevægelser.
- 4 Efterbehandling.**
Væd overfladen efter den sidste påføring.



Regnstop V

Stopper overfladens evne til at suge vand op.

Anvendelsesområde: Mineralske overflader som puds, tegl, beton, letbeton mm.

Egenskaber: Giver en usynlig beskyttelse, som mindsker risikoen for frostsprængning og smudsoptagelse. Kan overmales.

Bindemiddel: Polysiloksan.

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: 5 m²/l.

Tørretid: Ca. 2 t. Fuldt vandafvisende efter ca. 24 t.

Sådan gør du:

1 Forbehandling

Ny puds og beton skal være afhærdet mindst 1 måned før behandling. Fungerer ikke på kridtende eller afsmittende overflader. Overfladerne skal være frie fra løstsiddende maling, tørre samt rene fra snavs, salte og fedt.

2 Slutbehandling

Påfør i rigeligt lag uden at mætte underlaget. Du kan anvende pensel eller rulle til påføring af Regnstop V. På stærkt sugende overflader; start behandlingen oppefra og arbejd dig ned. På svagt sugende overflader; start nederst og arbejd dig opefter.

Mal på metal





Pladefacademaling

Akrylmaling til metalplade- og aluminiumsfacader.

Anvendelsesområde: Til maling af fabrikslakerede plader og rustbeskyttelsesmalede plader, forzinket metalplade, aluminiumsplade.

Glans: Halvblank.

Egenskaber: God vedhæftning på de fleste underlag og særdeles god vejrbestandighed. Kan tones.

Bindemiddel: Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: 8 m²/l og behandling

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2-4 t. Overmalbar efter 6-12 t.

Sådan gør du:

- 1 Forbehandling**
Vask og affedt snavsede overflader med Facadevask. Skyl godt efter. Skrab, slib og børst rust og løstsiddende maling væk. Rust skal stålborstes eller slibes bort. Slib ubehandlede plader og mat-slib hårde malingslag, der stadig sidder godt fast.
- 2 Grundning**
Grund de overflader, som har været rustangrebet med Metalprimer V.
- 3 Slutbehandling**
Påfør Pladefacademaling i fyldige lag 1-2 gange til en lagtykkelse på mindst 60 my tør film.



Pladetagmaling V

Akrylmaling til metalpladetag.

Anvendelsesområde: Fleste typer af metalpladetag, som er rustbeskyttet, forzinket eller fabrikslakeret.

Glans: Halvblank.

Egenskaber: Giver en halvblank, rustbeskyttende overflade. God vedhæftning og giver ekstra beskyttelse mod vind og vejr. Kan tones.

Bindemiddel: Akrylharts.

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: ca. 5-6 m²/l.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2-4 t. Overmalbar efter ca. 12 t.

Ny eller gammel
zinkoverflade

Malet overflade
umalet
aluminium

Plastisol

1 Vask



Facadevask



Facadevask



Malingsfjerner

2 Grunding



Metalprimer V



Metalprimer V



Metalprimer V

3 Slutbehandling



Pladetagmaling V



Pladetagmaling V



Pladetagmaling V

Metal

Produkter til træmøbler og terrasse





Elit Træolie

Træolie af høj kvalitet.

Anvendelsesområde: Til behandling af træterrasser, træhavemøbler mm.

Glans: Glansfri.

Egenskaber: Giver en vandafvisende overflade uden at danne film. Mælkehvidt udseende under påføring, tørrer transparent op. Modvirker sprækkedannelse. God indtrængningsevne. Kan tones i mange nuancer.

Bindemiddel: Specialbehandlet linolie.

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: 5-10 m²/l og påføring.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 8 t.

Sådan gør du:

1 Forbehandling

Vask nye og gamle træoverflader med Terras-sevask. Børst, slib og/eller vask gråt, porøst træ og snavs væk. Fjern forsigtigt eventuel tidligere maling eller fernis. Skyl nøje og lad træet tørre.

2 Færdigbehandling

Påfør Elit Træolie så længe træet suger. Brug en bred pensel, fnugfri klud eller sprøjte, eksempelvis havesprøjte. Stryg efter med en pensel, hvis du bruger sprøjte. Overskydende olie aftørres efter 15-30 minutter med en fnugfri klud.

3 Pas på de fnugfri klude efter brug

Tænk på at brugte fnugfri klude kan selvantænde. Blød dem op i vand eller brænd dem.

4 Hvis du har tonet olien i en farve

Ved behandling med tonet Elit Træolie anbefales det at lag nummer to gøres med farveløs Elit Træolie, for at mindske risikoen for at tonepigmenter smitter af.



Elit Edeltræolie

Svagt bruntonet olie egnet til årlig behandling af ædeltræ.

Anvendelsesområde: Behandling af ædeltræ udendørs. Særligt egnet til ædeltræ i fx havemøbler i teak og mahogni.

Glans: Glansfri.

Egenskaber: Vandafvisende overflade som ikke danner film. Giver UV-beskyttelse og beskytter træet mod sprækker og udtørringer. God indtrængningsevne.

Bindemiddel: Linolie.

Vandfortyndbar: Ja.

Rækkeevne: 5-15 m²/l og behandling.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 24 t. Fedtfri efter ca. 48 t.

Sådan gør du:

- 1 Forbehandling**
Vask nye og gamle træoverflader med Terrassevask. Børst, slib og/eller vask gråt, porøst træ og snavs væk. Skyl nøje og lad træet tørre. Omrør eller ryst spanden inden påføring, samt indimellem i løbet af arbejdets gang.
- 2 Færdigbehandling**
Påfør olien i rigeligt lag med pensel eller fnugfri klud flere gange, så længe træet suger. Tør eventuelt overskydende olie bort efter 15-30 min.
- 3 Pas på de fnugfri klude efter brug**
Tænk på at brugte fnugfri klude kan selvantænde. Blød dem op i vand eller brænd dem.



Elit Edeltrælak

Til klarlakering af ædeltræ udendørs.

Anvendelsesområde: Behandling af ædeltræ udendørs. Særligt egnet til teakdøre og andre ædle træsorter.

Glans: Blank 80.

Egenskaber: Giver en fyldig blank, filmdannende overflade, som modvirker udtørring og sprækker. Giver UV-beskyttelse. Svagt bruntonet.

Bindemiddel: Alkydolie.

Vandfortyndbar: Ja.

Forbrug: 5-10 m²/l og behandling

Tørretid: Klæbefri efter ca. 6-12 t. Overmalbar efter ca. 12-24 t.

Sådan gør du:

- 1 Forbehandling**
Vask nye og gamle træoverflader med Terrassevask. Børst, slib og/eller vask gråt, porøst træ og snavs væk. Slib derefter overfladen let for at få eventuel fiberrejsning til at lægge sig. Børst af.
- 2 Færdigbehandling**
Påfør Elit Edeltrælak rigeligt 3 gange eller mere, med ordentlig tørretid mellem lagene til ønsket finish opnås. Brug en blød, syntetisk pensel.
- 3 Husk**
Slib overfladen med fint sandpapir mellem påføringerne og hold det støvfrit under tørring.

Produkter til
vask og rengøring





Facadevask

Effektivt alkalisk rengøringsmiddel, som løsner fedt, snavs samt lettere angreb af belægninger.

Anvendelsesområde: Til alle typer af overflader udendørs.

Egenskaber: Til vask inden ommaling og til regelmæssigt vedligehold af overflader med let snavs og belægninger.

Vandfortyndbar: Ja.

Sådan gør du:

- 1 Forberedelse og blanding**

Beskyt overflader, som ikke skal vaskes, eksempelvis vinduesruder og planter samt græs lige i nærheden. Beskyt også bar hud og øjne og brug tøj, der godt må blive ødelagt. Ved vedligeholdelsesvask blandes 1 dl Facadevask med 2 l vand. Ved meget kraftigt snavs blandes i stedet 1 dl Facadevask med 1 l vand.
- 2 Påføring**

Blød helst overfladen op med vand. Påfør derefter forsigtigt Facadevask med eksempelvis en vaskesvamp. Lad det virke nogle minutter.
- 3 Vask**

Skyl nøje med normal vandslange og rent vand. På meget snavsede overflader kan skrubning med stiv børste være nødvendigt før skylning og sammen med skylning.



Iso A-Clean

Effektivt saneringsmiddel.

Anvendelsesområde: Til alle typer af overflader indendørs og udendørs.

Egenskaber: Sanerer overflader angrebet af snavs og belægninger. Forhindrer endda ny oprindelse af belægninger.

Vandfortyndbar: Ja.


Sådan gør du:

- 1 Forberedelse og blanding**

Beskyt overflader, som ikke skal vaskes, eksempelvis vinduesruder og planter samt græs lige i nærheden. Beskyt også bar hud og øjne og brug tøj, der godt må blive ødelagt. Vær opmærksom på blandingsforholdene, se nærmere på emballagen, da det afhænger af den valgte styrke.
- 2 Påføring**

Blød helst overfladen op med vand. Påfør derefter forsigtigt Iso A-Clean med eksempelvis en vaskesvamp. Lad det virke 5-15 minutter. Produktet virker ca. 30-45 min efter blanding.
- 3 Lad tørre**

OBS! Skyl ikke efter, før midlet har fået lov at virke. Når overfladen er tør, den klar til eventuel efterfølgende malebehandling.



Terrassevask

Egnet til at fjerne gammel olie og fernis.

Anvendelsesområde: Effektivt rengøringsmiddel til ubehandlede og oliebehandlede træoverflader som terrasser, træbrædder, stakit og træhavemøbler. Anvendes på såvel fyr, gran som på ædeltræ, teak, mahogni etc.

Egenskaber: Rengør og opfrisker træets udseende.

Vandfortyndbar: Ja.

Sådan gør du:

- 1 Blanding**
Bland Terrassevask med vand i en åben plastbalje. Lad blandingen stå i 5-10 minutter. Blandingen bør bruges inden for 2-4 timer.
- 2 Påføring**
Blød helst overfladen op med vand. Påfør derefter Terrassevask i rigelig mængde med en pensel eller rulle. Lad den virke i 15-30 minutter, for ædeltræsarter max 10 minutter.
- 3 Vask**
Vask overfladen med et værktøj som ikke skraber, fx stiv børste. Skyl derefter forsigtigt med vand. Meget snavsede eller mørke overflader kan have brug for flere behandlinger.



Penselvask

Middel til at fjerne indtørret maling fra pensler.

Anvendelsesområde: Til rengøring af pensler og værktøj samt rengøring efter maling.

Egenskaber: Opløser våde alkydoliemalinger og indtørret alkydolie- og latexmaling. Skader ikke plast, gummi eller træ.

Vandfortyndbar: Ja.

Sådan gør du:

- 1 Aftørring**
Skrab så meget maling som muligt af penslen eller værktøjet. Tør resterne af med eksempelvis en avis.
- 2 Vask**
Hæld en mængde penselvask op i en balje. Dup penslen nogle gange indtil al malingen er forsvundet. Lad stå hvis malingen er indtørret.
- 3 Skyl**
Skyl penslen eller værktøjet grundigt med vand.

Guide til korrekt malingvalg





Akrylmaling

Akrylmaling kræver mindst vedligehold af alle udendørs malinger, eftersom den hverken kridter eller krakelerer. Maler du dit hus med akrylmaling, får du en maling som holder glansen og farven længere end andre malingstyper. Farven danner en sammenhængende malingsfilm, som effektivt beskytter træet mod forskellige påvirkninger som fugt, sollys, belægnings og forurening. Den har desuden god elasticitet, hvilket gør at den følger træets bevægelser ved temperaturudsving, uden at der opstår sprækker som kan samle fugt og snavs. Den er let at påføre og tørrer hurtigt.

Oliemaling

Oliemaling/alkydoliemaling passer lige så godt på træfacader som på vindskeider, stakit osv. Selv træværksde-taljer som stakit og vindue og rustbeskyttet jern, kan med fordel males med oliemaling. Når malingen er tør får den en vandafvisende overflade. Denne her type maling kridter efter nogle år, hvilket giver en mat og noget blegere udseende. Tørretiden er ca. et døgn.

Lasur

Lasur er en maling med indhold af bindemiddel og pigment, hvilket giver en overflade, som lader træets struktur skinne igennem og giver en større træfølelse.

Täcklasyr

Täcklasyr er let at vedligeholde og er en mellemting mellem lasur og dækkende maling. Den er normalt noget tyndere end dækkende maling, hvilket gør at træets åretegninger fremhæves. Täcklasyreren er let at male med. Malingen fungerer godt på malede, laserede og umalede træfacader og vindskeder. Tørretiden er ca. et døgn.





Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Beckers Maling A/S, 2625 Vallensbæk
Tlf. 43 63 16 11, **www.beckers.dk**

03.2020

© **TIKKURILA**

Alle rettigheder forbeholdes. Alle logoer og/eller produktnavne er Tikkurilas varemærker og tilhører Tikkurila. Enhver gengivelse, overdragelse, distribution eller lagring af information indeholdt i dette dokument er strengt forbudt. Enhver information er genstand for ændringer uden varsel.