PRODUKTDATABLAD
Version 20220830

# Beckers Decor Klarlak Halvblank

Beckers Decor Klarlak Halvblank er en lys klarlak til møbler og træværk indendørs. Kan bruges som beskyttelseslak på laseringer. Giver hård, stærk halvblank overflade.

## TEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| **Glans** | Halvblank |
| **Bindemiddel** | Akryl |
| **Værktøj** | pensel |
| **Påføringstemperatur** | Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur |
| **Rækkeevne** | 8-12 m²/l |
| **Tørretid** | Klæbefri efter 2 timer. Overmaling efter 12 timer. |
| **Emballage** | 0.5 l, 0.75 l, 1 l, 3 l |
| **VOC** | Grænseværdi A/e. Produktets VOC < 130 g/l. |

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

# BRUGSANVISNING

## Forberedelse

Sørg for, at overfladerne er rene og frie for støv.

## Påføring

Påfør Decor Klarlak tyndt med rengjort filterrulle og slutmal med pensel.
Overflader, som udsættes for hård slitage, lakeres 2 gange med en nats tørring mellem behandlingerne.

## Bemærk

Omrøres godt før og under anvendelse.
Alkyd og linoliebaserede malinger gulner, hvis de overlakeres med vandopløselig klarlak.
Undgå lakering, hvis overfladen er koldere end +5°C.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

## Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers