Beckers Decor Klarlak Mat

Beckers Decor Klarlak Mat er en lys klarlak til møbler og træværk indendørs. Egnet som beskyttelseslak på laseringer. Giver smuk, hård og stærk mat overflade

TEKNISK DATA

Glans	Mat
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	8-12 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 2 timer. Overmaling efter 16 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Emballage	0.5 l, 0.75 l, 1 l
VOC	Grænseværdi A/e. Produktets VOC < 130 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Sørg for, at overfladerne er rene og frie for støv.

Tidligere lakerede træoverflader slibes og støves af.

Påført træbejds udjævnes med klud eller svamp til overfladen er næsten tør. Vent 6 timer, før overfladen slibes og lakeres med Decor Klarlak.

Påføring

Behandl 2 gange med let slibning mellem lagene. Lad tørre natten over mellem behandlingerne.

Lakken er hvid/mælkeagtig ved påføring. Bliver klar og transparent, når den er tør.

Bemærk

Omrøres godt før og under anvendelse.
Alkyd og linoliebaserede malinger gulner, hvis de overlakeres med vandopløselig klarlak.

Undgå lakering, hvis overfladen er koldere end +10°C.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers