PRODUKTDATABLAD
Version 20220912

Beckers Decor Skoletavlemaling

Beckers Skoletavlemaling - vandfortyndbar mat maling til kridt. Kan tones i forskellige farver. Funktionel og dekorativ.



TEKNISK DATA

Glans	Mat
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, rulle
Påføringstemperatur	Mellem+8°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	9 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 2 timer. Overmaling efter 6 timer.
Tone baser	A BASE, C BASE
Emballage	A BASE: 0.45 l C BASE: 0.45 l
VOC	Grænseværdi A/a. Produktets VOC < 30 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

engør overflader for snavs og støv. Vask med Beckers Malervask efter behov. Overfladen skal være godt forankret i underlaget. Glasfibervæv, beton og puds forgrundes med Beckers Vægmaling. Spartl med Scotte Spartel LH eller Finspartel og slib med fint sandpapir 120/180 til glat overflade.

Påføring

Skoletavlemaling skal have 2 lag for bedste resultat. Til glatte overflader anvend malerrulle, som giver en finere overflade. Til detaljer og mindre flader anvendes syntetisk pensel med bløde hår.

Bemærk

Omrøres grundigt før og under maling.
Overfladen, som males, skal være tør og temperaturen mindst +8°C.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Må ikke tømmes i kloakafløb, kloaksystem eller i naturen.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers