Beckers Facadevask



eckers Facadevask fjerner fedt, smuds, sod, alger og svamp fra alle udendørs overflader. Bruges til vedligeholdelse (bevarer glans) eller før maling (matterer for bedre vedhæftning). Ren facade = længere holdbarhed af maling.

TEKNISK DATA

Rækkeevne	15-150 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter timer. Overmaling efter timer.
Indeholder	AQUA, TRIETHANOLAMINE, POTASSIUM SILICATE, C6 Alkylglukosid, Propylheptanol ethoxylate, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, SODIUM POLYASPARTATE, COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE
Emballage	1 l, 2.5 l, 3 l, 5 l

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Påføring

VED VEDLIGEHOLDELSESVASK: 1 dl Facadevask til ca. 2 liter vand. 1 liter rækker til ca.150 m2.

VASKNING FØR MALING OG/ELLER VED BRUG AF HØJTRYKSSPRØJTE: 1 dl Facadevask til ca. 1 liter vand. 1 liter rækker til ca. 80 m2.

VED KRAFTIGT SNAVSEDE OVERFLADER ELLER PLETTER: 1 liter Facadevask til ca. 1 liter vand. 1 liter rækker til ca. 15 m2.

ANVENDELSE: Overflader, der skal rengøres, fugtes med vand.

VED VASK AF MINERALSKE OG METALLISKE OVERFLADER: Se separat arbejdsråd.

VED VASK AF TRÆOVERFLADER: Påfør sæbeopløsningen med svamp eller børste, nedefra og op og lad sæben virke i max. 15 min. Der kan med fordel anvendes skumsprøjte. Sprøjt skummet på nedefra og op, og brug gerne varmt vand. Vær forsigtig ved anvedelse af højtryksaggregat, så vandet ikke trænger ind i fuger og ubeskyttet træ. Skrub overfladen med ru børste eller Scotch-Brite. Skyl derefter grundigt med vand, helst med vandslange og lunkent vand.

OBS! Brug ikke Scotch-Brite ved vedligeholdelsesvask. Overflader, der havde mug før rengøring efterbehandles med Beckers Alge og Mugmiddel.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Affald skal afleveres til kommunale modtagestationer for kemikalieaffald, eller til modtagere der er godkendt registreret til at modtage denne type affald.

Sundhed og sikkerhed

Advarsel Forårsager alvorlig øjenirritation.



Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers