Beckers Front Trälasyr

Front Trælasyr er en holdbar maling, der fremhæver træets naturlige udseende, modvirker revner og nedbrydning, og kan bruges på både umalede og tidligere transparent malede træfacader.



EPD Verified

TEKNISK DATA

Glans	Halvmat
Bindemiddel	Alkydmodificeret akylat.
Værktøj	pensel
Påføringstemperatur	Ikke under +7°C i overfladetemperatur
Rækkeevne	4-10 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 3 timer. Overmaling efter 8 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
VOC	Grænseværdi A/e. Produktets VOC < 130 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Rengør overfladen med Beckers Udendørsvask samt
afrens skimmel- og algevækst med egnet rengøringsmiddel. Skrab og børst løstsiddende maling og gråt, porøst træ. Tykke og sprækkede malingslag fjernes
helt. Skarpe hjørner og kanter slibes.Høvlede flader skal slibes med groft sandpapir
før maling. Fjern støv fra overfladen.
Umalede overflader grundes med Primex
Grundolie. Umalet endetræ og samlinger behandles først
med Primex Grundolie. Overskydende grundolie tørres væk efter 30 minutter. Maling påføres indenfor 1 dag.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Vask facaden med rent koldt vand. Påfør Beckers Utomhustvätt fortyndet som anbefalet. Skrub derefter overfladen og skyl med rigeligt med vand. I varmt og tørt vejr kan rengøringsmidlet tørre ind. Fugt overfladen før Beckers Utomhustvätt anvends. Vask derfor mindre partier om gangen.

Overflader angrebet af mug og alger skal tørre helt efter rengøring med Beckers Utomhustvätt. Påfør herefter egnet algemiddel. Lad overfladen tørre.

Sørg for at afdække vinduer før rengøring for at undgå pletter og skjolder.

Ved anvendelse af højtryk sørg for det rette tryk og kom ikke for tæt på emnet.

Sørg for at malede overflader er i så god stand at de ikke optager for meget vand under rengøringen. Hvis overfladen er i en sådan stand at den optager for meget vand, anbefales ommaling. Vask altid nedefra og op. Renøringsmidler skal altid vaskes af.

Kontakt din nærmeste Beckers forhandler for mere information.

Bemærk

Omrører før brug!

Underlaget skal være
tørt, når der males, maks.16% fugtighed. Mal ikke på
solvarme overflader. Mal heller ikke ved risiko for regn
indenfor det næste døgns tid eller ved risiko for dug indenfor ca.1-2 timer efter du er færdig med at male.

Ved brug af sprøjte
eller rulle skal malingen stryges efter med pensel.

OBS! Ved maling med sprøjte anvendes filtrerende
halvmaske mod faste og væskeformede partikler (FFP2).

For nærmere informtion se vores arbejdsråd, datablad, brochurer og
hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers