Beckers Gulv & Parketlak Halvmat

Beckers Gulv & Parketlak Halvmat er vandfortyndbar halvmat klarlak til alle træ- og parketgulve indendørs. Også til gulve malet med Gulvmaling Plus. Giver slidstærk, vaskbar overflade der beskytter træet.



TEKNISK DATA

Glans	Halvmat
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, mohair rulle
Påføringstemperatur	Mellem +18°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	8-10 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 1 timer. Overmaling efter 3 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Emballage	1 l, 5 l
VOC	Grænseværdi A/i. Produktets VOC < 140 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Ubehandlet trægulv (nyt træ):
Rengør gulvet grundigt for snavs og støv og lad det tørre. Grunder derefter med Gulv og Parketlak ufortyndet. Mellemslib med sandpapir 120/150.

Tidligere behandlede trægulve:
Matslib hele overfladen med sandpapir 180/240 og støv godt af.

Fabrikslakerede gulve:
Rengør gulvet grundigt for snavs og lad det tørre. Slib med sandpapir 180/240 og støv godt af.

Malede gulve (ikke trægulve):
Nymalede overflader skal have tørret i mindst 1 døgn før lakering.

Påføring

Lak:
Mal 2 gange med Gulv og Parketlak. Mellemslib inden sidste lakering med fint sandpapir (180-240).

Lakér med Gulvflager:
Mal et lag og fordel flagerne i den våde lak. Kast flagerne højt op for at få en jævn fordeling. Når overfladen er tør, børstes løse flager væk. Mal derefter 1-2 gange med lakken.

Bemærk

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +18°C.
Undgå at lakere gulve, som er malet i mørke farver.
Omrystes! Lad lakken hvile til luftboblerne er forsvundet, før du påbegynder lakering.
Laker ikke på malede trægulve, hvor der er risiko for gennemslag.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers