PRODUKTDATABLAD
Version 20260803

Beckers Gulvmaling Plus



Beckers Gulvmaling Plus er blank gulvmaling til indendørs betongulve. Fri for stærke opløsningsmidler, let at påføre og giver holdbart dækkende resultat.

EPD Verified

TEKNISK DATA

Glans	Halvblank
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, rulle
Påføringstemperatur	Mellem+5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	8-10 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 1 timer. Overmaling efter 3 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	A BASE, C BASE
Emballage	A BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l Not a base paint item: 1 l, 3 l, 10 l C BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/i. Produktets VOC < 140 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Nymaling af mindst 1 måned gammelt umalet betongulv:
Rengør for snavs og støv. Fedt og oliepletter vaskes af med Beckers Malervask. Eventuel cementhud fjernes ved hjælp af maskinslibning eller ætsning med saltsyre i forholdet 1 del saltsyre og 4 dele vand. Skyl godt efter med vand. OBS! Vær meget forsigtig med håndtering af saltsyre. Når gulvet er tørt, grundes en gang med Gulvmaling Plus fortyndet med 10% vand.

Maling af tidligere eller lakerede betongulve:
Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke overflader slibes matte med mellemfint sandpapir. Gulvet får sin fulde slidstyrke og kan bruges efter 3 døgn.

Maling af linoleumsgulve:
Gør gulvet grundigt rent med Malervask og skuresvamp (grøn Scotch-Brite) og tør grundigt efter med rent, lunkent vand flere gange for at fjerne rester af voks og polering. Det anbefales at prøvemale et mindre stykke for at se, om gulvet er fri for voks, polering og hæfter godt.

Påføring

Færdigmal 2 gange med ufortyndet Gulvmaling Plus for bedste resultat.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Daglig pleje:
Støvsug eller fej gulvet. Ved aftørring/vask anvendes en opvredet klud og et universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. OBS! Anvend aldrig sprit, kraftige rengøringsmidler eller rengøringsmidler, der indeholder voks.

Reparation/efterfølgende behandling:
Rengør gulvet grundigt og slib overfladen med fint sandpapir. Mal med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle.
For bedste resultat mal hele gulvet om for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne væggens struktur/penselstrøg for at undgå struktur, farve og glansforskelle.

Øvrigt:
Normalt kan gulvet anvendes efter 1-2 døgn. Før da bør man være forsigtig med det behandlede gulv. For tunge belastninger på gulvet som f.eks sofa eller skabe, bør gulvet tørre i 5 døgn til fuld hærdning. Angivne tørretider gælder for normal temperatur (23°C) og fugtighed på 50%. Ved koldere overflader og højere fugtighed forlænges tørretiden.

Bemærk

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C.
Omrøres godt fra bunden inden anvendelse.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers