PRODUKTDATABLAD
Version 20220318

Beckers Hæftegrund

Beckers Hæftegrund - akryl grunder med ekstra hæfteevne til hårde, glatte overflader som industrilak, zink, aluminium og PVC. Hurtigtørrende og kan overmales med vandfortyndbare malinger.



TEKNISK DATA

Glans	Mat
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	10 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 1 timer. Overmaling efter 5 timer.
Emballage	0.45 l, 0.9 l, 2.7 l
VOC	Grænseværdi A/d. Produktets VOC < 130 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Sørg for, at overfladen er ren, fast og tør. Gør overfladen ru før maling med en slibesvamp og sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke i nogle minutter. Tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud.

Visse overflader kan have brug for matslibning, og vi anbefaler derfor prøvemaling af et mindre område for at sikkre god vedhæftning, inden hele overfladen males.

Påføring

Grund 1 gang med Hæftegrund.

Bemærk

OBS! Omrøres for anvendelse.
Undgå maling, hvis overfladen er koldere end +8°C.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Ubrugt maling og tørrede malingsrester skal håndteres som farligt affald.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers