Beckers Interio Vægmaling 10

Interio Vægmaling 10 er en mat indendørsmaling med hurtig tørring og høj dækkeevne. Egnet til alle flader i tørre rum.



TEKNISK DATA

Glans	Mat
Bindemiddel	Vinyl acetate ethylene (VAE)
Værktøj	sprøjte, pensel, rulle
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	8-10 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 0.5 timer. Overmaling efter 3 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	A BASE, C BASE
Vaskbarhed	SFS-EN 13300 class 2, ISO 11998.
Volume tørstof	39
Emballage	A BASE: 9 l C BASE: 9 l
VOC	Grænseværdi A/a. Produktets VOC < 30 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Ubehandlede overflader: Rengør nye flader for fedt, støv og snavs. Ru og absorberende overflader grundes med en indendørs grunder. Reparer eventuelle skader med Beckers eller Scotte spartel.

Tidligere behandlede overflader: Påfør Beckers Malervask og lad skummet virke i nogle minutter. Tør derefter overfladen af med en fugtig microfiberklud. Slib blanke og hårde områder matte.

Tapetserede flader: Kontroller at tapeten har god vedhæftning til underlaget. Sidder tapeten løs, skal den tages ned. Grund en gang med Beckers Tapetgrunder. Reparer eventuelle skader eller huller med Beckers eller Scotte egnet spartel eller filler.

Flader behandlet med limmaling:Vask omhyggeligt med vand, grund med Beckers Tapetgrunder.

Kalkede flader: Skab og børst omhyggeligt. Grund med Beckers Tapetgrunder.

Påføring

Mal 1-2 gange med Interio Vægmaling 10.
Forbrug 8-10 m2.
Det egentlige forbrug afhænger altid af påføringsmetode, temperatur og underlagets beskaffenhed.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Rengøring:

Daglig vedligeholdelse: Tør overfladen af med en fugtig, opvredet klud. Husk på at matte overflader generelt er mere letpåvirkelige i forhold til oppolering og kan blive blanke ved kraftig rengøring.

Pletfjerning:
Brug almindeligt rengøringsmiddel eller grundrens. Sorte misfarvninger, som opstår når man fx gnider nøgler eller ringe mod den malede overflade, fjerner man med et viskelæder. Anvend aldrig stærke rengøringsmidler eller sprit.

Reparation:
Reparer altid med samme produkt som overfladen senest er malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet batchnummer eller toning af nuancen kan der forekomme nuanceafvigelser. For det bedste resultat, udbedr derfor altid en væg fra hjørne tilhjørne for atundgå struktur-, nuance- og glansforskelle.
Ved pletudbedring forsøg da at efterligne væggens struktur ved at anvende samme type rulle, for at minimere risiko for struktur-, nuance- og glansforskelle.
Små pletter udbedres med pensel.

Øvrigt:
Malingens gode egenskaber opnås først efter cirka 14 dage ved normal rumtemperatur 23°C. Undgå hård rengøring af overfladerne indtil malingen er hærdet helt.

Bemærk

Undgå at male hvis overfladen er koldere end +5°C. For mere information, læs vores instruktioner på hjemmesiden.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laborationsprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers