Beckers Living Vægmaling 10



Living Vægmaling 10 er en mat, vandbaseret maling med god dækkeevne og minimal lugt. Gulner ikke. Ideel til stue, entré og børneværelser.

- Høj dækkeevne
- Gulner ikke
- Hurtig tørrende

TEKNISK DATA

Glans	Mat
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	6-8 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 0.5 timer. Overmaling efter 3 timer.
Tone baser	A BASE, C BASE
Emballage	A BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BASE: 0.9 l, 2.7 l Not a base paint item: 10 l
VOC	Grænseværdi A/a. Produktets VOC < 30 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Umalede flader:
Fjern først snavs og støv med børste eller skraber. Reparer eventuelle skader med Beckers Vægspartel eller Scotte spartel. Slib med mellemfint sandpapir. Mal 1 gang med Scotte Grund og 1-2 gange med Beckers Living Vægmaling. Grund mineralske underlag og gipsplader med Scotte Microgrunder, og mal 2 gange med Beckers Living Vægmaling.

Tidligere malede flader:
Påfør Beckers Malervask, og lad skummet virke i nogle minutter. Tør derefter overfladen med en fugtig microfiberklud. Slib blanke og hårde områder matte. Mal 1-2 gange med Beckers Living Vægmaling.

Flader behandlet med limmaling:
Vask omhyggeligt med vand, grund med Beckers Tapetgrunder. Mal 1-2 gange med Beckers Living Vægmaling.

Tapetserede flader:
Kontroller at tapeten har god vedhæftning til underlaget. Sidder tapeten løs, skal den tages ned. Grund 1 gang med Beckers Tapetgrunder. Mal 1-2 gange med Beckers Living Vægmaling.

Kalkede flader:
Skrab og børst omhyggeligt. Grund med Beckers Tapetgrunder. Mal 1-2 gange med Beckers Living Vægmaling.

Når du er færdig med at male:
Luk den åbnede spand ordentligt. Fjern mest mulig maling fra malingsværktøjet før rengøring. Flydende malingsrester må ikke hældes ud i afløbet, men skal afleveres hos din lokale miljøstation. Ordentligt tømt og rengjort emballage afleveres til genbrugsstationer eller -centraler.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Daglig vedligeholdelse:
Tør overfladerne af med en fugtig, opvredet klud. Husk på at matte overflader generelt er mere letpåvirkelige i forhold til oppolering og kan blive blanke ved kraftig rengøring.

Pletfjerning:
Brug almindeligt rengøringsmiddel eller grundrens. Sorte misfarvninger, som opstår når man fx gnider nøgler eller ringe mod den malede overflade, fjerner man med et viskelæder. Anvend aldrig stærke rengøringsmidler eller sprit.

Reperation:
Reparer altid med samme produkt som overfladen senest er malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet batchnummer eller toning af nuancen kan der forekomme nuanceafvigelser. For det bedste resultat udbedr derfor altid en væg fra hjørne til hjørne for at undgå struktur-, nuance- og glansforskelle.
Ved pletudbedring forsøg da at efterligne væggens struktur ved at anvende samme type rulle, for at minimere risiko for struktur-, nuance- og glansforskelle. Små pletter udbedres med pensel.

Øvrigt:
Malingens gode egenskaber opnås først efter cirka 14 dage ved normal rumtemperatur 23°C. Undgå hård rengøring af overfladerne indtil malingen er hærdet helt.

Bemærk

Undgå at male, hvis underlaget er koldere end +5°C.
For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Sundhed og sikkerhed

Produktet indeholder et biocidmiddel som beskytter produktet under opbevaring.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers