

# Beckers Malerfuge Hvid



BECKERS MALERFUGE HVID anvendes til fugning omkring døre og vinduer, samt til udfyldning af revner, pladesamlinger, rørgennemføringer m.m. Malerfugen er endvidere velegnet til såkaldte »lydfuger«. Kan anvendes på flader som f.eks. beton, mursten, glas, behandlet træ, eloxeret aluminium m.m. uden brug af primer. Malerfugen tåler ikke konstant vandpåvirkning, og skal beskyttes med overmaling ved udendørs brug.

## Teknisk information

### PÅFØRINGSTEMPERATUR

Kan påføres ved temperaturer fra +5C til +40C

### TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Hindedannelse ca. 15 min. Klæbefri efter ca. 20 min.  
Gennem hærdet 3-7 dage. Kan overmales efter 21 timer.

### BINDEMIDDEL Acrylfugemasse

### DENSITET 1,55

### TØRSTOFINDHOLD VOL. 85 volum-%

### MAL-KODE 00-1

For seneste version: [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk)



Opbevares frostfrit

## Forberedelse af overfladen

Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Malerfugen kan anvendes uden primer på de fleste overflader som glas, eloxeret aluminium, behandlet træ, beton, mursten og keramik. Meget porøse flader primes med en opløsning af 50% malerfuge og 50% vand.

## Påføring

Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Beckers Malerfuge påføres ved hjælp af hånd- eller trykluftpistol. Fugen trykkes på plads og glittes omhyggeligt med en vandmættet fugepind, våd svamp eller våd klud, senest 5-10 minutter efter påføring. Malerfugen kan overmales med de fleste af Beckers malinger.

Fuger hvortil der anvendes Beckers Malerfuge bør dimensioneres således at bevægelsen af den frie fugesubstans er under +/- 10%. Malerfugen kan anvendes i fuger fra 0 til 25 mm bredde. For at kunne optage maksimal fugebevægelse skal fugens bredde dog være min. 7,5 mm og fugedybden normalt halvdelen af fugebredden, dog min. 7,5 mm og max. 12 mm.

## Når du er færdig med at fuge

Undgå udslip i afløb, eventuelle rester indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage indleveres til genbrug.

## Vigtigt

VÆRKTØJ: fugepistol  
VÆRKTØJ RENGØRES MED: vand

Det anbefales at bruge afdækningstape, der fjernes igen umiddelbart efter påføring af Malerfugen.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*