

Beckers Malerfuge Hvid



BECKERS MALERFUGE HVID anvendes til fugning omkring døre og vinduer, samt til udfyldning af revner, pladesamlinger, rørgennemføringer m.m. Malerfugen er endvidere velegnet til såkaldte »lydfuger«. Kan anvendes på flader som f.eks. beton, mursten, glas, behandlet træ, eloxeret aluminium m.m. uden brug af primer. Malerfugen tåler ikke konstant vandpåvirkning, og skal beskyttes med overmaling ved udendørs brug.

TEKNISK DATA

Bindemiddel	Acrylfugemasse
Påføringstemperatur	Kan påføres ved temperaturer fra +5C til +40C
Rækkeevne	
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Hindedannelse ca. 15 min. Klæbefri efter ca. 20 min. Gennem hærdet 3-7 dage. Kan overmales efter 21 timer.
Værktøj rengøres med	Vand
Densitet	1,55
Volume tørstof	85 volum-%

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Malerfugen kan anvendes uden primer på de fleste overflader som glas, eloxeret aluminium, behandlet træ, beton, mursten og keramik. Meget porøse flader primes med en opløsning af 50% malerfuge og 50% vand.

Påføring

Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Beckers Malerfuge påføres ved hjælp af hånd- eller trykluftpistol. Fugen trykkes på plads og glittes omhyggeligt med en vandmættet fugepind, våd svamp eller våd klud, senest 5-10 minutter efter påføring. Malerfugen kan overmales med de fleste af Beckers malinger.

Fuger hvortil der anvendes Beckers Malerfuge bør dimensioneres således at bevægelsen af den frie fugesubstans er under +/- 10%. Malerfugen kan anvendes i fuger fra 0 til 25 mm bredde. For at kunne optage maksimal fugebevægelse skal fugens bredde dog være min. 7,5 mm og fugedybden normalt halvdelen af fugebredden, dog min. 7,5 mm og max. 12 mm.

Bemærk

VÆRKTØJ: fugepistol
VÆRKTØJ RENGØRES MED: vand

Det anbefales at bruge afdækningstape, der fjernes igen umiddelbart efter påføring af Malerfugen.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Undgå udslip i afløb, eventuelle rester indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage indleveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.