Beckers Mineral Kivisil Fasadfärg



Kivisil Fasademaling er en vandtyndet silikoneemulsion til udendørs beton og puds med gode diffusionsegenskaber.

- Særdeles gode diffusionsegenskaber
- Farvebestandig
- Giver en holdbar overflade

EPD Verified

TEKNISK DATA

Glans	Helmat
Bindemiddel	silikoneharpiks
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Laveste +5°C overfladetemperatur og under 80 % relativ luftfugtighed
Rækkeevne	4-6 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 1 timer. Overmaling efter 12 timer.
Tone baser	FLA BASE, FLC BASE
Emballage	FLA BASE: 2.7 l, 9 l FLC BASE: 2.7 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/c. Produktets VOC < 40 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers

BRUGSANVISNING

Forberedelse

NYE OVERFLADER: Rengør umalede overflader for smuds, løse partikler og salte. Betonoverflader kan males, når de er fugtfrie. Formstøbt beton behandles med sandblæsning og eventuel højtryksrens for at hæfte bedre og fjerne cementhud/støv. Nymurede eller pudsede overflader behandles tidligst efter 1-2 mdrs. hærdning. På nystøbte hårde betonoverflader anvendes Primex Mineralgrund for bedre hæfte.

TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER: Rengøringsmetode vælges afhængigt af malingens styrke og type. Efter rengøring fjernes løs maling. Rens sprækker og hulninger og reparer med passende reparationsmiddel, altså et produkt, der ikke er lige så hårdt som underlaget..

GRUNDING: Grund umalede eller tidligere malede porøse og absorberende overflader med Beckers Mineralgrund. I stedet for grunding kan du male med Kivisil blandet med Primer Gel i forholdet 9:1 (blandingen bruges indenfor 24 timer). Overmales tidligst næste dag.

Påføring

MALING: Rør Kivisil Facademaling grundigt igennem før anvendelse. Gem nok maling fra samme indkøb for at forhindre farveforskelle. Tilpas arbejdsgangen for at undgå synlige overlapninger. Mal 2 gange. Overflader, som grundes med Kivisil Facademaling i kombination med Primer Gel, males 1 gang med Kivisil Facademaling. Maling påbegyndes tidligst 1 dag efter Grunder og skal tørre mindst 12 timer mellem slutmalingerne. Kivisil Facademaling fortyndes efter behov med højst 10% vand.

Bemærk

Beskyt overflader, som ikke skal behandles. Eventuelle stænk fjernes umiddelbart.
Overfladen skal være ren og tør.

Temperaturen skal være mindst +5°C og relativ fugtighed under 80%. Mal ikke i stærkt solskin.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Sundhed og sikkerhed

Indeholder: 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT). **Advarsel** Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.



Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers