Beckers Mineral Novasil Facademaling



Beckers Mineral Novasil Facademaling er en silikonemodificeret akrylmaling til mineralske overflader. Giver holdbar, vandafvisende overflade der lader facaden ånde.

- Særligt velegnet til større pudsede overflader
- Diffusionsåben
- Silikonemodificeret

TEKNISK DATA

Glans	Helmat
Bindemiddel	Styrene acrylat
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Ikke under +5°C overfladetemperatur og ikke højere end 80 % relativ luftfugtighed
Rækkeevne	4-6 m²/l
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Kan overmales efter ca. 12 timer
Tone baser	LAP BASE, LC BASE
Volume tørstof	45
Emballage	LAP BASE: 2.7 l, 9 l LC BASE: 2.7 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/c. Produktets VOC < 40 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

FORBEHANDLING OG GRUNDING: Nye overflader rengøres for smuds, løse partikler og salte. Formstøbt beton skal behandles mekanisk for at fjerne cementhud og opnå god vedhæftning. Anvend Pudsgrund for at opnå god vedhæftning, samt mindske risikoen for vandindtrængning og saltudtræk på nystøbte hårde betonoverflader.

TIDLIGERE BEHANDLEDE OVERFLADER: Rengøringsmetode vælges afhængigt af malingens egenskaber. Alger og mug fjernes med Beckers Alge og Mugmiddel. Efter rengøring fjernes løs maling og områder med svag vedhæftning. Åbn sprækker og revner, og reparér med passende reparationsmiddel. Pudsoverflader, der er i dårlig stand og meget løse, bør pudses op før maling. For at opnå god vedhæftning, samt minimere risikoen for vandindtrængning og saltudtræk, grundes med Pudsgrund. I stedet for grunding kan der males med Novasil blandet med Primex Gel i forholdet 9:1 (blandingen skal bruges inden 24 timer.

Påføring

Rør Novasil Facademaling grundigt før anvendelse. Gem nok maling fra samme indkøb for at få en ens overflade og undgå farveforskelle. Tilpas arbejdsgangen for at undgå synlige overlapninger. Overflader, som grundes med Novasil Facademaling i kombination med Primel Gel, males 1 gang med Novasil Facademaling. Overflader, som grundes med Pudsgrund, færdigbehandles ved at male 2 gange.

Bemærk

Betonelementer og kalkcementpudsede overflader kan males, når byggefugten er væk. Overfladen skal være ren og tør før behandling.
Luft- og overfladetemperatur skal være mindst +5°C og relativ luftfugtighed på under 80% ved maling og 4 timer efter afsluttende behandling.
Beskyt overflader, som ikke skal males og fjern eventuelt spild umiddelbart.

For mere information se vores arbejdsråd, datablade, brochurer og hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Sundhed og sikkerhed

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers