Beckers Mineral Silikatmaling



Beckers Mineral Silikatmaling er en dækkende maling til mineralske overflader indendørs og udendørs. Beskytter mod fugtskader og giver en ren, flot overflade.

- Klassisk og pænt resultat
- God vedhæftning
- Fremhæver underlaget

TEKNISK DATA

Glans	Helmat
Bindemiddel	Kalivandglas
Værktøj	pensel, rulle
Påføringstemperatur	Ikke under +5°C overfladetemperatur og ikke højere end 80 % relativ luftfugtighed
Rækkeevne	3-5 m²/l
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Kan overmales efter ca. 12 timer
Tone baser	SA BASE, SC BASE
Emballage	SA BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l SC BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/c. Produktets VOC < 40 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

NYE OVERFLADER: Rengør umalede overflader for smuds, løse partikler og salte. Betonoverflader kan males, når de er fugtfri. Formstøbt beton behandles med sandblæsning og eventuel højtryksrens for at opnå bedre vedhæftning bedre og fjerne cementhud. Nypudsede overflader behandles tidligst efter 6-8 ugers hærdning.

TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER: Mal ikke på organiske underlag. Organiske malinger og belægninger fjernes helt med f.eks. malerrens, højtryksrens, sandblæsning eller trykspuling. Arbejdsmetoden vælges alt efter underlagets stand og malertype. Anvend passende beskyttelsesudstyr.

REPARATION: Sprækker og skader i konstruktioner repareres før maling. Reparerede områder skal i kvalitet og udseende svare til resten af overfladen. Rens sprækker og hulninger og reparer med passende reparationsmiddel, altså et produkt, der ikke er lige så hårdt som underlaget. Dårligt fæstet puds fjernes og pudses om med samme materiale og samme struktur som det oprindelige. Overfladerne hærdes før malebehandling.

Påføring

TÆTTE OVERFLADER, GRUNDER: Tætte, faste og hårde overflader grundes en gang med en blanding af Beckers Silikatbinder og Beckers Silikatmaling i forhold 1:2.

TÆTTE OVERFLADER, OVERFLADEMALING: Overflademalingen udføres med Beckers Silikatmaling, som fortyndes med maks. 10% vand, efter at Grunderen har tørret i min.12 timer.

PORØSE OVERFLADER, GRUNDER: Porøse, absorberende underlag grundes med en blanding af Beckers Silikatbinder og vand i forholdet 1:1.

PORØSE OVERFLADER, MELLEMMALING: Mellemmaling udføres, når Grunderen har tørret mindst 12 timer. Til mellemalingen kan Beckers Silikatmaling fortyndes max. 10% med Beckers Silikatbinder.

PORØSE OVERFLADER, OVERFLADEMALING: Overflademaling udføres, når mellemmaling har tørret i mindst 12 timer. Til overflademaling kan Beckers Silikatmaling fortyndes med max.10% vand.

Bemærk

Overfladen, der males, skal være ren og fast. Luft- og overfladetemperatur skal være mindst +5°C, og den relative fugtighed under 80%.

Mal ikke på overflader opvarmet af sollys eller hvor der er risiko for kraftig eller langvarig regn.

Rør forsigtigt i Silikatmalingen før brug.

OBS! Overflader, som ikke skal males f.eks. vinduesglas, facadesten/klinker samt metaloverflader, skal dækkes godt til inden maling. Malerstænk skal straks fjernes med rent vand. Gem nok maling fra samme indkøb for at få en ens overflade og forhindre farveforskelle. Ved brug af forskelligt indkøb, mal overgangen med en blanding af nyt og gammelt indkøb (f.eks 1:1). Prøv at male overgangen et sted, der ikke er synligt.

For mere information se vores arbejdsråd, datablade, brochurer og hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Sundhed og sikkerhed

Indeholder: kaliumsilicat. **Fare** Forårsager alvorlig øjenskade.



Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers