Beckers Primex Metall



Beckers Primex Metall er en hurtigtørrende grundmaling til metal med god vedhæftning og rustbeskyttelse. Giver stærk binding til slutmaling og holdbart resultat.

- Grundmaling med god vedhæftning til metaloverflader
- Forhindrer rustdannelse

TEKNISK DATA

Glans	Halvmat
Bindemiddel	Styrene acrylat
Værktøj	Overfladen skal være tør og ren inden maling. Mal et lag, så slutresultatet er et tørt lag maling på mindst 60 mikron. Vær særligt opmærksom på skarpe hjørner og kanter.
Påføringstemperatur	Mellem +7°C op til ca +40°C overfladetemperatur. Luftfugtigheden må ikke være højere end 80% RF. Underlaget skal være tørt og varmere end de omgivende luftforhold.
Rækkeevne	7-9 m²/l
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Klæbefri efter ca. 30 min. Kan overmales efter ca. 12 timer
Volume tørstof	Ca. 40%
VOC	Grænseværdi A/i. Produktets VOC < 140 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

STÅL: Vask med Beckers Facadevask og skyl godt. Slib, stålbørst eller skrab rust væk og børst overfladen ren. Når overfladen er tør og ren, grundes med Primex Metall.

GALVANISERET METAL BEHANDLET MOD HVIDRUST: Olieret eller fabriksgrundet galvaniseret metal kan males. Affedt med affedtningsmiddel og skyl godt efter. Vask derefter stålpladen med Beckers Facadevask. Skyl og slib derefter overfladen med Scotch-Brite og skyl.

FABRIKSBEHANDLET ELLER TIDLIGERE MALET METAL:
Alt plastisol på taget skal renses helt ind til metallet med højtryksspuling på 700 Bar, f.eks. i kombination med Beckers Malingsfjerner. Fabrikslakeret metal med PVF2 og Organosol renses helt ind til metaloverfladen, uanset om det er tag eller facade eller horisontale overflader som f.eks. vindueskarme. Fabrikslakeret metal (tag og facade) med polyester og plastisol (kun facade) samt plastoverflader, malet på stedet med akryl, styrenakryl og alkyd, vaskes med Beckers Facadevask til de ikke kridter. Polyester slibes let før rengøring. Rust fjernes helt. Løst maling skrabes af og blanke overflader matteres.
SKYLLEINSTRUKTION: Brug højtryksrenser under skylning. Det bedste resultat opnås med varmt vand (mindst + 70 ° C)

Påføring

STÅL, ALUMINIUM OG GALVANISERET METAL, SOM IKKE ER BEHANDLET MOD HVIDRUST:Når overfladen er tør og ren, grundes med Primex Metall.

ALUMINIUM SAMT GALVANISERET METAL, SOM IKKE ER BEHANDLET MOD HVIDRUST: Når overfladen er tør og ren, grundes med Primex Metall. Andre behandlinger mod hvidrust som f.eks. forkromning forringer hæfteevnen og kan først overmales efter 5 år udendørs. Mindre overflader kan males, hvis du følger den anbefalede rengøring for olieret og/eller fabriksgrundet galvaniseret metal.

FABRIKSLAKERET ELLER TIDLIGERE MALET METAL: Alle metaloverflader grundes med Primex Metall. Som dækmaling til Primex Metall anbefales Metall Pladetagmaling, Metall Metalmaling V og Metall Pladefacademaling. Metaldele/detaljer i forbindelse med maling af træfacade kan derefter også dækmales med vores vandbaserede oliemalinger, dækkende træbeskyttelser (lasurer) eller vinduesmalinger.

JERNOVERFLADER: Kræver kraftigere rustbeskyttelse for at opnå god holdbarhed.

SKYLLEANVISNING: Ved skyling, anvend højtryksvask. Bedste resultat opnås med varmt vand (mindst +70°C).

Bemærk

Overfladen skal være tør og ren før malebehandling. Pensel og rulle af helsyntetisk materiale giver bedste resultat. Ved sprøjtemaling skal højtryksprøjte (ikke luft) anvendes. Bedste resultat med sprøjte fås på liggende flader. Sørg før at få tilstrækkeligt med maling i hjørner og i kanter, så det tørre malerlag bliver ca. 60 my. Undgå at male på solopvarmede overflader, da malingen så tørrer for hurtigt. Husk, at koldt og fugtigt vejr forlænger tørretiden. Du bør ikke male i fugtigt vejr (RF over 80%). Mal ikke på overflader koldere end +7 grader. Afslut arbejdet nogle timer før duggen falder.

For mere information se vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers