Beckers Primex Silikatbinder



Beckers Primex Silikatbinder forstærker porøse underlag før silikatmaling. Anvendes indendørs og udendørs, hjælper overfladen med at ånde og beskytter mod svampevækst.

- Gode diffusionsegenskaber hjælper overfladen med at ånde
- Forstærker porøse og ujævnt absorberende underlag
- God beskyttelse mod svampevækst

TEKNISK DATA

Bindemiddel	Silikat
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Ikke under +5°C overfladetemperatur og ikke højere end 80 % relativ luftfugtighed
Rækkeevne	4-6 m²/l
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Kan overmales efter ca. 12 timer
Emballage	5 l, 10 l

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

NYE OVERFLADER: Rengør umalede overflader for snavs, løse partikler og salte. Betonoverflader kan tidligst males efter hærdeperioden er overstået. Formstøbt beton behandles mekanisk med f.eks. sandblæsning for at opnå tilstrækkelig overfladeprofil og for at fjerne glasagtig/blank cement. Fjern cementhud f.eks. ved sandblæsning, maskinel stålbørstning eller trykspuling tilsat sand. Nypudsede overflader behandles tidligst efter ca. 6-8 ugers hærdning.

Påføring

TÆTTE OVERFLADER, GRUNDER: Tætte, faste og hårde overflader grundes 1 gang med Beckers Silikatbinder og Beckers Silikatmaling i forholdet 1:2.

PORØSE OVERFLADER, GRUNDER: Porøse og absorberende underlag grundes med en blanding af Beckers Silikatbinder og vand i forholdet 1:1.

Bemærk

Overfladen skal være ren og fast. Luft- og overfladetemperatur skal være mindst +5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Mal ikke i regn eller stærkt sollys for at undgå farveforskel.

Overflader, som ikke skal behandles, afdækkes før maling. Eventuelt malerstænk fjernes straks med rent vand.

Ved sprøjtning skal overfladen eftermales med pensel eller rulle.

For mere information se vores arbejdsråd, datablade, brochurer og hjemmeside

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Sundhed og sikkerhed

Indeholder: kaliumsilicat. **Fare** Forårsager alvorlig øjenskade.



Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers