PRODUKTDATABLAD
Version 20220325

Beckers Primex Trægrund Plus



Primex Trægrund Plus beskytter træ mod fugt med god dækkeevne og vedhæftning. Hurtigtørrende formula gør det muligt at grunde og slutmale samme dag.

TEKNISK DATA

Bindemiddel	Alkyd
Værktøj	pensel, rulle, højtryksprøjtning
Påføringstemperatur	Laveste +7°C overfladetemperatur
Rækkeevne	6-8 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 4 timer. Overmaling efter 8 timer.
Tone baser	C BASE
Emballage	0.45 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/d. Produktets VOC < 130 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Vask snavsede flader med Beckers Facadevask. Behandle skimmel- og algevækst med Beckers Alge- & Mugmiddel. Skrab, børst løstsiddende maling og gråt, porøst træ. Tykke og sprækkede farvelag fjernes helt. Skarpe hjørner og kanter slibes. Høvlede flader samt tilhuggede planker skal gøres ru med groft sandpapir før maling. Blanke og hårde malingsflader slibes matte. Børst alle flader rene fra snavs og støv. Mæt umalede samlinger og endetræ med Primex Grundolie Plus.

Påføring

Påfør umalet træ og tidligere malede flader i dårlig stand rigeligt 1 gang med Primex Trægrund Plus, følg vores anbefalinger for malingsforbrug. Grund endetræ og samlinger ekstra omhyggeligt. Misfarvning fra knaster kan reduceres ved ekstra grunding direkte på knasterne.

Til behandling af fabriksgrundet træ: Snak med en Beckers-forhandler.

Bemærk

OBS! Ved sprøjtemaling anvendes halvmask med filter mod faste og flydende partikler (FFP2).

Rør om nødvendigt malingen godt rundt før brug.

Underlaget skal være tørt, når der males, maks. 16% fugtighed. Dette gælder også nyt trykimprægneret træ, som derfor bør tørre mindst en sæson før maling. Mal ikke på solvarme flader. Mal heller ikke ved risiko for regn inden for det næste døgns tid eller dug mindre end 1-2 timer efter, du er færdig med at male. Ved brug af sprøjte eller rulle skal malingen stryges efter med pensel. For at mindske risikoen for gennemslag af tanniner ved maling med hvid grunder, bør malingen tørre mindst et døgn ved plus 23°C og 50% relativ luftfugtighed før man maler med den dækkende maling. Husk at lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside. For yderligere information om hvorfor dette produkt er Svanemærket, se www.svanen.dk.

Indeholder 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers