

# Elit Edeltrælak



## *Vandafvisende*

*Giver en fyldig overflade med smuk dybde*

*Forstærket med UV-beskyttelse for længere holdbarhed*

Giv karakter til det fineste træ med Beckers Elit Edeltrælak. Beckers Elit Edeltrælak er en blank klarlak, som anvendes til lakering af ædeltræ som teak og eg. Edeltrælak anvendes med fordel på entrédøre, havemøbler og andet træværk indendørs. Den svagt brunpigmenterede lak giver en fyldig, blank og vandafvisende overflade med smuk dybde. Edeltrælak er desuden forstærket med UV- beskyttelse for længere holdbarhed.

## Teknisk information

### BRUGSOMRÅDE

Eksteriør

### RÆKKEEVNE

5 - 10 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Højglans

### VÆRKTØJ

Pensel

### PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +7°C op til ca +25°C overfladetemperatur

### TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

### LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 6-12 timer kan overmales efter 12-24 timer

### BINDEMIDDEL

Alkyd

### VOC

Grænseværdi (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For seneste version: [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk)



Opbevares frostfrit

## Forberedelse af overfladen

Vask snavsede overflader med Terassevask. Børst, skrab og slib løst lak og porøst træ væk. Slib derefter overfladen let for at fjerne eventuelle træfibre, der har rejst sig. Anvend en blød syntetisk blød og flad pensel for bedste resultat.

## Påføring

Påfør Elit Edeltrælak fyldigt mindst 3 gange til ønsket overfladefinish. Lagene skal gennemtørres før næste påføring. Jo flere lag, des bedre holdbarhed. Slib overfladen mellem lagene med fint sandpapir (korn 240) eller fin slibesvamp og hold overfladen støvfri under tørring. Undgå pauser i påføring på hele flader for at undgå toneforskelle (overlap).

## Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingerester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

## Vigtigt

Underlaget skal være tørt ved maling, maks. 15% fugtighed. Laker ikke på overflader opvarmet af sollys. Laker heller ikke ved risiko for regn eller dug indenfor 12 timer efter maling. Meget høj luftfugtighed, kulde og dårlig luftcirkulation forlænger tørretiden. For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*