

# Front Trålasyr



*Fremhæver træets karakter og giver overfladen et elegant, laserende udseende.  
Meget god farvebestandighed.  
Meget god vedhæftningsevne og tørrer hurtigt.*

Front Trålasyr er en holdbar maling, som fremhæver træets naturlige udseende og struktur. Den har en god farvebestandighed og modvirker revnedannelse og nedbrydning af træet. Front Trålasyr kan anvendes til både umalede og tidligere transparente malede træfacader.

## Teknisk information

RÆKKEEVNE  
4 - 10 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Halvmat

VÆRKTØJ  
Pensel

PÅFØRINGSTEMPERATUR  
Ikke under +7°C i overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV  
LUFTFUGTIGHED  
Klæbefri efter 3 timer. Overmalbar efter 8 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED  
Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL  
Alkydmodificeret akrylat.

VOC  
Grænseværdi (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC  
< 130 g/l.

For seneste version: [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk)



Opbevares frostfrit

## Forberedelse af overfladen

Rengør overfladen med Beckers Udenørsvask samt afrens skimmel- og algevækst med egnet rengøringsmiddel. Skrab og børst løstsiddende maling og gråt, porøst træ. Tykke og sprækkede malingslag fjernes helt. Skarpe hjørner og kanter slibes. Høvlrede flader skal slibes med groft sandpapir før maling. Fjern støv fra overfladen. Umalede overflader grundes med Primex Grundolie. Umalet endetræ og samlinger behandles først med Primex Grundolie. Overskydende grundolie tørres væk efter 30 minutter. Maling påføres inden for 1 dag.

## Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flyden de malingerester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

## Vedligehold

Vask facaden med rent koldt vand. Påfør Beckers Utomhustvätt fortyndet som anbefalet. Skrub derefter overfladen og skyl med rigeligt med vand. I varmt og tørt vejr kan rengøringsmidlet tørre ind. Fugt overfladen før Beckers Utomhustvätt anvendes. Vask derfor mindre partier om gangen.

Overflader angrebet af mug og alger skal tørre helt efter rengøring med Beckers Utomhustvätt. Påfør herefter egnet algemiddel. Lad overfladen tørre.

Sørg for at afdække vinduer før rengøring for at undgå pletter og skjolder.

Ved anvendelse af højtryk sørg for det rette tryk og kom ikke for tæt på emnet.

Sørg for at malede overflader er i så god stand at de

ikke optager for meget vand under rengøringen. Hvis overfladen er i en sådan stand at den optager for meget vand, anbefales ommaling. Vask altid nedefra og op. Rengøringsmidler skal altid vaskes af.

Kontakt din nærmeste Beckers forhandler for mere information.

## Vigtigt

Omrører før brug!

Underlaget skal være tørt, når der males, maks. 16% fugtighed. Mal ikke på solvarme overflader. Mal heller ikke ved risiko for regn inden for det næste døgnstid eller ved risiko for dug inden for ca. 1-2 timer efter du er færdig med at male.

Ved brug af sprøjte eller rulle skal malingen stryges efter med pensel.

OBS! Ved maling med sprøjte anvendes filtrerende halvmaske mod faste og væskeformede partikler (FFP2).

For nærmere information se vores arbejdsråd, datablad, brochurer og hjemmeside.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*