

# Gulv & Parketlak Blank

Beckers Gulv & Parketlak Blank er en vandfortyndbar klarlak, som anvendes til behandling af alle slags træ og parketgulve indendørs. Den blanke klarlak anvendes også på gulve, som tidligere er malet med Gulvmaling Plus. Med Beckers Gulv & Parketlak Blank beskytter du træet og får en slidstærk og vaskbar overflade, som holder sig flot længere.



## TEKNISK DATA

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Glans                | Blank                                             |
| Bindemiddel          | Polyurethan                                       |
| Værktøj              | pensel                                            |
| Påføringstemperatur  | Mellem +18°C op til ca +25°C overfladetemperatur  |
| Rækkeevne            | 8-10 m <sup>2</sup> /l                            |
| Tørretid             | Klæbefri efter 1 timer. Overmaling efter 3 timer. |
| Værktøj rengøres med | Vand eller Penselvask                             |
| Emballage            | 1 l, 5 l                                          |
| VOC                  | Grænseværdi A/i. Produktets VOC < 140 g/l.        |

## BRUGSANVISNING

### Forberedelse

Ubehandlet trægulv (nyt træ):

Rengør gulvet godt for snavs og støv og lad det tørre. Grunder derefter med Gulv og Parketlak ufortyndet. Mellemslib med sandpapir 120/150.

Tidligere behandlede trægulve:

Matslib hele overfladen med sandpapir 180/240 og støv godt af.

Fabrikslakerede gulve:

Rengør gulvet grundigt for snavs og lad det tørre. Slib med sandpapir 180/240 og støv godt af.

Malede gulve (ikke trægulve):

Nymalede overflader skal have tørret i mindst 1 døgn før lakering.

### Påføring

Lak:

Mal 2 gange med Gulv og Parketlak. Mellemslib inden sidste lakering med fint sandpapir (180-240).

Laker med Gulvflager:

Mal et lag og fordel flagerne i den våde lak. Kast flagerne højt op for at få en jævn fordeling. Når overfladen er tør, børstes løse flager væk. Mal derefter 1-2 gange med lakken.

### Bemærk

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +18°C.

Undgå at lakere gulve, som er malet i mørke farver.

Omrystes! Lad lakken hvile til luftboblerne er forsvundet, før du påbegynder lakering.

Laker ikke på malede trægulve, hvor der er risiko for gennemslag.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

### Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

### Sundhed og sikkerhed

Produktet indeholder et biocidmiddel som beskytter produktet under opbevaring.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.