

Interio Vægmaling 20



*Giver en flot halvmat og vaskbar overflade.
God dækkeevne.
Gulner ikke.*

Frisk væggene op med maling. Interio Vægmaling 20 er en vandfortyndbar mat maling, som anvendes på vægge og lofter indendørs. Egnet til både malede og umalede flader samt tapetserede flader, både i bøjneværelser, entre og andre "tørre" rum. Malingen giver en fin halvmat overflade, som nemt kan tørres af, når den bliver beskidt. Malingen er nem at påføre, meget lugtsvag og gulner ikke.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Interiør

RÆKKEEVNE

8 - 10 m²/l

GLANS

Halvmat

VÆRKTØJ

Pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 0,5 timer. Overmalbar efter 3 timer.

BINDEMIDDEL

Akryl

VASKEKLASSE

SFS-EN 13300 class 1, ISO 11998.

TØRSTOFINDHOLD VÆGT

52 %

TØRSTOFINDHOLD VOL.

40 %

VOC

Grænseværdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Forberedelse af overfladen

Ubehandlede overflader: Fjern først snavs og støv med en børste eller skraber. Slib med mellemfint sandpapir. Grund en gang med egnet indendørs grunder.

Tidligere behandlede overflader: Påfør Beckers Malervask, og lad skummet virke i nogle minutter. Tør derefter overfladen med en fugtig microfiberklud. Reparer eventuelle skader med Beckers eller Scotte egnet spartel eller filler. Slib med mellemfint sandpapir. Grund med en egnet indendørs grunder.

Tapetserede flader: Kontroller at tapeten har god vedhæftning til underlaget. Sidder tapeten løs, skal den tages ned. Grund en gang med Beckers Tapetgrunder. Reparer eventuelle skader eller huller med Beckers eller Scotte egnet spartel eller filler.

Flader behandlet med limmaling: Vask omhyggeligt med vand, grund med Beckers Tapetgrunder.

Påføring

Mal 1-2 gange med Interio Vægmaling 20. Forbrug 8-10 m².

Det egentlige forbrug afhænger altid af påføringsmetode, temperatur og underlagets beskaffenhed.

Vedligehold

Rengøring:

Daglig vedligeholdelse: Tør overfladen af med en fugtig, opvredet klud. Husk på at matte overflader generelt er mere letpåvirkelige i forhold til oppolering og kan blive blanke ved kraftig rengøring.

Pletfjerning:

Brug almindeligt rengøringsmiddel eller grundrens. Sorte misfarvninger, som opstår når man fx gnider nøgler eller ringe mod den malede overflade, fjerner man med et viskelæder. Anvend aldrig stærke rengøringsmidler eller sprit.

Reparation:

Reparer altid med samme produkt som overfladen senest er malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet batchnummer eller toning af nuancen kan der forekomme nuanceafvigelser.

For det bedste resultat, udbedr derfor altid en væg fra hjørne til hjørne for at undgå struktur-, nuance- og glansforskelle.

Ved pletudbedring forsøg da at efterligne væggen struktur ved at anvende samme type rulle, for at minimere risiko for struktur-, nuance- og glansforskelle. Små pletter udbedres med pensel.

Øvrigt:

Malingens gode egenskaber opnås først efter cirka 14 dage ved normal rumtemperatur 23°C. Undgå hård rengøring af overfladerne indtil malingen er hærdet helt.

Vigtigt

Undgå at male hvis overfladen er koldere end +5°C.

Malingens gode egenskaber opnås først efter cirka 14 dage ved normal rumtemperatur 23°C. Undgå hård rengøring af overfladerne indtil malingen er hærdet helt. For mere information, læs vores instruktioner på hjemmesiden.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.