Interio Vægmaling 20

Frisk væggene op med maling. Interio Vægmaling 20 er en vandfortyndbar mat maling, som anvendes på vægge og lofter indendørs.Egnet til både malede og umalede flader samt tapetserede flader, både i børneværelser, entre og andre "tørre" rum.Malingen giver en fin halvmat overflade, som nemt kan tørres af, når den bliver beskidt. Malingen er nem at påføre, meget lugtsvag og gulner ikke.

TEKNISK DATA

Glans	Halvmat
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, rulle
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	8-10 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 0.5 timer. Overmaling efter 3 timer.
Tone baser	A BASE, C BASE
Vaskbarhed	SFS-EN 13300 class 1, ISO 11998.
Volume tørstof	40
Emballage	A BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/a. Produktets VOC < 30 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Ubehandlede overflader: Fjern først snavs og støv med en børste eller skraber. Slib med mellemfint sandpapir. Grund en gang med egnet indendørs grunder.

Tidligere behandlede overflader: Påfør Beckers Malervask, og lad skummet virke i nogle minutter. Tør derefter overfladen med en fugtig microfiberklud. Reparer eventuelle skader med Beckers eller Scotte egnet spartel eller filler. Slib med mellemfint sandpapir. Grund med en egnet indendørs grunder.

Tapetserede flader: Kontroller at tapeten har god vedhæftning til underlaget. Sidder tapeten løs, skal den tages ned. Grund en gang med Beckers Tapetgrunder. Reparer eventuelle skader eller huller med Beckers eller Scotte egnet spartel eller filler.

Flader behandlet med limmaling:Vask omhyggeligt med vand, grund med Beckers Tapetgrunder.

Påføring

Mal 1-2 gange med Interio Vægmaling 20.
Forbrug 8-10 m2.
Det egentlige forbrug afhænger altid af påføringsmetode, temperatur og underlagets beskaffenhed.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Rengøring:

Daglig vedligeholdelse: Tør overfladen af med en fugtig, opvredet klud. Husk på at matte overflader generelt er mere letpåvirkelige i forhold til oppolering og kan blive blanke ved kraftig rengøring.

Pletfjerning:
Brug almindeligt rengøringsmiddel eller grundrens. Sorte misfarvninger, som opstår når man fx gnider nøgler eller ringe mod den malede overflade, fjerner man med et viskelæder. Anvend aldrig stærke rengøringsmidler eller sprit.

Reparation:
Reparer altid med samme produkt som overfladen senest er malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet batchnummer eller toning af nuancen kan der forekomme nuanceafvigelser. For det bedste resultat, udbedr derfor altid en væg fra hjørne tilhjørne for atundgå struktur-, nuance- og glansforskelle.
Ved pletudbedring forsøg da at efterligne væggens struktur ved at anvende samme type rulle, for at minimere risiko for struktur-, nuance- og glansforskelle.
Små pletter udbedres med pensel.

Øvrigt:
Malingens gode egenskaber opnås først efter cirka 14 dage ved normal rumtemperatur 23°C. Undgå hård rengøring af overfladerne indtil malingen er hærdet helt.

Bemærk

Undgå at male hvis overfladen er koldere end +5°C. Malingens gode egenskaber opnåsførst efter cirka 14 dage ved normal rumtemperatur 23°C. Undgå hård rengøring af overfladerne indtil malingen er hærdet helt. For mere information, læs vores instruktioner på hjemmesiden.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers