

Living Træværksmaling Blank

Skab din personlige stil – brug træværksmaling. Living Træværksmaling Blank er en vandfortyndbar træværksmaling af meget høj kvalitet, som anvendestil ny- og ommaling af træværk indendørs. Malingen er let at påføre, har ubetydelig lugt og gulner ikke. Giver en hård, slidstærk overflade.



TEKNISK DATA

Glans	Blank
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	sprøjte, pensel, rulle
Påføringstemperatur	Mellem +10°C op til ca. +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	8-10 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 4 timer. Overmaling efter 8 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	A BASE, C BASE
Emballage	A BASE: 0.675 l, 2.7 l C BASE: 0.675 l, 2.7 l
VOC	Grænseværdi A/d. Produktets VOC < 130 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

UMALEDE OVERFLADER: Fjern først støv og smuds med børste eller skrab. Reparer eventuelle skader med Beckers Snickerispartel. Slib med mellemfint sandpapir. Grund med Beckers trægrund.

MALEDE OVERFLADER: Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke overflader matslibes med fint sandpapir. Grund med Beckers trægrund. Overflader i god stand behøver ikke grundes.

METALOVERFLADER: Skrab og børst godt. Grund med Beckers Hæftegrund.

Påføring

Færdigmal 1-2 gange med Living Træværksmaling Blank.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Rengøring:

Daglig pleje: Rengør overfladen med universalrengøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl efter med lunkent vand. For bedste resultat, vask hele væggen nedefra og op. Husk at udlufte, så væggene tørrer hurtigere.

Pletfjerning: Anvend universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. Madlavningseddike fjerner rustpletter. Sorte misfarvninger (metallafsmitning) som f.eks. fra nøgler eller metalringe, som er gnedet mod overfladen, fjernes med viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit.

Reparationsmaling: Mal med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle. For at undgå struktur-, farve- og glansforskelle males fra hjørne til hjørne. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne væggens struktur ved at bruge samme type rulle som tidligere for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle.

Øvrigt: Malingens gode egenskaber opnås først efter 14 dages tørretid ved normal rumtemperatur (23°C). Undgå at udsætte væggene for snavs eller rengøring, før de er færdighærdede.

Bemærk

Bordoverflader og hylder bør ikke belastes, før malingen er færdighærdet efter ca. 1 uge.

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +10°C.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.