

# Living Træværksmaling Mat



*Let at arbejde med og giver en smuk mat overflade  
Ubetydelig lugt ved maling og tørring  
Meget høj kvalitet*

Skab din personlige stil - brug træværksmaling. Living Træværksmaling Mat er en vandfortyndbar træværksmaling af meget høj kvalitet, som anvendestil ny- og ommaling af træværk indendørs. Malingen er let at påføre, har ubetydelig lugt og gulner ikke. Giver en hård, slidstærk overflade.

## Teknisk information

BRUGSOMRÅDE  
Interiør

RÆKKEEVNE  
8 - 10 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Mat

VÆRKTØJ  
Sprøjte, pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR  
Mellem +10°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV  
LUFTFUGTIGHED  
Klæbefri efter 4 timer. Overmalbar efter 8 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED  
Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL  
Akryl

VOC  
Grænseværdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC  
< 130 g/l.

For seneste version: [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk)



Opbevares frostfrit



## Forberedelse af overfladen

UMALEDE OVERFLADER: Fjern først støv og smuds med børste eller skrab. Reparer eventuelle skader med Beckers Snickerispartel. Slib med mellemfint sandpapir. Grund med Beckers trægrund.

MALEDE OVERFLADER: Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke overflader matslibes med fint sandpapir. Grund med Beckers trægrund. Overflader i god stand behøver ikke grundes.

METALOVERFLADER: Skrab og børst godt. Grund med Beckers Hæftegrund.

## Påføring

Færdigmal 1-2 gange med Living Træværksmaling Mat.

## Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

## Vedligehold

Rengøring:

Daglig pleje: Rengør overfladen med universalkængøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl efter med lunkent vand. For bedste resultat, vask hele væggen nedefra og op. Husk at udlufte, så væggene tørrer hurtigere.

Pletfjerning: Anvend universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. Madlavningseddike fjerner rustpletter. Sorte misfarvninger (metalafsmittning) som f.eks. fra nøgler eller metalringe, som er gnedet mod overfladen, fjernes med viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit.

Reparationsmaling: Mal med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle. For at undgå struktur-, farve- og glansforskelle males fra hjørne til hjørne. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne væggen struktur ved at bruge samme type rulle som tidligere for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle.

Øvrigt: Malingens gode egenskaber opnås først efter 14 dages tørretid ved normal rumtemperatur (23°C). Undgå at udsætte væggene for snavs eller rengøring, før de er færdighærdede.

## Vigtigt

Bordoverflader og hylder bør ikke belastes, før malingen er færdighærdet efter ca. 1 uge.

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +10°C.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*