

Malerfuge

Beckers Malerfuge er en elastisk fugemasse, som anvendes til tætning, udjævning af fuger og sprækker indendørs og udendørs. Malerfuge anvendes på underlag såsom beton, tegl, sten, klinker/fliser, marmor, gipsplader, træ, aluminium, stål, glas etc. Beckers Malerfuge dækker op til 30 mm bredde samt udjævner hjørner og overgange mellem forskellige materialer. Beckers Malerfuge er meget robust, da den tåler temperaturer fra -30°C til +70°C og kan overmales med vandfortyndbar såvel som opløsningsmiddelholdig maling.



TEKNISK DATA

Rækkeevne	
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Klæbefri efter ca. 30 min. Kan overmales efter ca 1 time. Gennemhærdet efter ca 24 timer.
Emballage	0.3 l

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Fugoverflader skal være rene og fri for løse partikler. Vådrum med meget absorberende overflader grundes med Vådrumsgrund fortyndet med vand i 1:1.

Påføring

Skru hættten af og skær hul ved gevindet. Sæt hættten tilbage og skær hul i 45° vinkel, passende til fugebredden. Påfør fugemassen med sprøjten og udjævn med fugtig svamp eller gummispartel.

Kan overmales med latex-, olie- eller alkydmaling. Tætner fuger op til 30 mm. bredde og udjævner hjørner og overgange mellem forskellige materialer. Efter ca. 24 timer ved +20°C er fugen hærdet og kan tåle bevægelser på 15-20% og temperaturer fra -30°C til +70°C.

Bemærk

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Undgå udslip i afløb, eventuelle rester indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage indleveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.