

Metall Grund & Täckfärg

Metal Grund & Dækmaling er en halvblank vandbaseret maling, som fungerer både som rustbeskyttende grundmaling og dækmaling. Malingen indeholder aktive rustbeskyttelsespigmenter, som forhindrer ny rustdannelse. Metal Grund & Dækmaling har meget god vedhæftning og fungerer til alle metaloverflader. Giver en smuk jævn overflade og passer perfekt til maling af fx porte, rækværk eller nedløbsrør. Metal Grund & Dækmaling vil holde dine udendørs detaljer smukke og friske i lang tid.



TEKNISK DATA	
Glans	Halvblank
Bindemiddel	Methyl metacrylate
Værktøj	sprøjte, pensel, rulle
Påføringstemperatur	Ikke under +10°C og højere RH end 80%.
Rækkeevne	3,5-7 m²/l (60-120 µm tørfilmtykkelse)
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Ikke-klæbende efter 2 timer. Kan overmales efter 6 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	A BASE, C BASE
Volume tørstof	42
Emballage	A BASE: 0.675 l, 2.7 l C BASE: 0.675 l, 2.7 l
VOC	Grænseværdi A/i. Produktets VOC < 140 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

TIDLIGERE MALTE OVERFLADER: Vask overfladerne med Beckers Udendørsrengøring (ifølge instruktion) og børste, skyl grundigt med vand og lad det tørre. Fjern eventuelt løstsiddende maling og rust med en skraber eller stålborste til ren metal (rengøringsgrad St2).

UMALTE OVERFLADER: Vask overfladerne med Udendørsrengøring og børste. Skyl grundigt med vand og lad det tørre. Fjern al hvidrust/rust ved at slibe eller stålborste overfladerne til ren metal (rengøringsgrad St2).

Påføring

Rørs grundigt inden brug, men forsigtigt. Undgå maskinoprøring. For bedste resultat anbefales pensel eller airless sprøjte, alternativt en rulle. Påfør 1–2 strøg.

Anbefalet DFT (den tørre filmtykkelse) for et lag er 60–120 µm, samlet anbefalet DFT er 120 µm (grund- og dækfarve tilsammen). Vær særlig opmærksom på eventuelle skarpe kanter og folder på overfladen da kant dækning skal være den samme som på overfladen, så DFT forbliver ensartet også på disse dele.

Ved maling med sprøjte anbefales airless sprøjte med dyse 0,011"–0,015". Påfør 1–2 lag Metal Grund & Dækfarve, så DFT måler samlet 120 µm (grund- og dækfarve tilsammen).

Produktet kan fortyndes op til 10% med vand efter behov.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

For at bevare farven og modvirke vækst af fx alger, skimmel, lav eller mos anbefales det at holde den malede overflade ren. De omgivende forhold afgør, hvor ofte det er hensigtsmæssigt at vaske overfladen. Tidligst 1 måned efter maling kan beskidte overflader vaskes med Beckers Udendørsrengøring (1 del Udendørsrengøring til 20 dele vand til vedligeholdelsesvask). Pletter og kraftigt beskidte overflader kan vaskes med Udendørsrengøring fortyndet i forholdet 1:10. Ved meget beskidte overflader kan en blød børste og højtryksrensere anvendes. Efter vask med rengøringsmiddel skylles overfladen godt med vand.

Bemærk

malede overflade, forringe vedhæftningen og forårsage blærer mv.

Planlæg udendørs maling, så duggen ikke gør overfladen våd, mens den tørrer. Mal ikke udvendige overflader, hvis der er risiko for regn.

Fuld modstandsdygtighed og hårdhed opnås 14 dage efter påføring, når temperaturen er ca. 20°C og RH ca. 50%. Ved lavere temperatur og højere luftfugtighed hæmmer hærdeprocessen for produktet.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.