

Metall Pladefacademaling



*Rigtig god vejrbestandighed året rundt
God vedhæftning
God dækkeevne*

Metall Pladefacademaling er en halvblank akrylatmaling specielt udviklet til maling af fabriksmalet metal. Egner sig også godt til maling af rustbeskyttet metal, forzinket metal, aluminium m.m. Malingen hæfter godt på de fleste underlag og er meget vejrbestandig.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
8 m²/l

GLANS
Halvblank

VÆRKTØJ
Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Ikke under +7°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter 2-4 timer. Kan overmales efter 6-12 timer

BINDEMIDDEL
Styrene acrylat

VOC
Grænseværdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC
< 130 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit

Forberedelse af overfladen

STÅL: Vask med Beckers Facadevask og skyl efter. Slib, stålborst eller skrab rust helt væk og børst overfladen helt ren. Når overfladen er helt ren og tør grundes med Beckers Primex Metall.

GALVANISERET METAL OG ALUMINIUM, SOM IKKE ER BEHANDLET MOD HVIDRUST: Vask med Beckers Facadevask og skyl godt efter. Rust fjernes helt. En let slibning med rød Scotch-Brite giver bedste resultat. Når overfladen er helt ren og tør grundes med Beckers Primex Metall.

FABRIKSMÅLET ELLER TIDLIGERE MALEDE OVERFLADLER: Facader med fabriksmalet metal af PVF2 eller Organosol skal fjernes indtil bart metal med højtryksrenser (700 bar), alternativt i kombination med Beckers Malingsfjerner. Facader med Plastisol, polyester samt tidligere malede overflader med akrylat eller styrenakrylat vaskes med Beckers Facadevask, indtil den ikke kridter. Polyester kræver en let slibning ved rengøring. Rust fjernes helt, løstsiddende maling skræbes af, blanke flader slibes matte. Grundmal de flader, som udviser rustangreb, med Primex Metall. NB: Brug højtryksrens til at skylle med. Bedste resultat opnås med varmt vand (mindst +70°C).

Påføring

Rør altid malingen godt rundt brug før. Underlaget skal være tørt ved maling. Brug pensel og rulle af helsyntetisk materiale. Påfør Metall Plåtfasad rigeligt 1-2 gange til mindst 60 µm tør film. Ved maling med højtrykssprøjte anbefales mundstykke 18/50 og tryk 175-200 bar. Husk at koldt og fugtigt vejr forlænger tørretiden. Du bør derfor ikke male i fugtigt vejr (>80% RH). Mal heller ikke på solvarme flader, da malingen i så fald tørrer for hurtigt. Mal ikke udendørs ved risiko for regn og dug, ca. 2 timer fra du er færdig med at male.

Vi anbefaler at prøvemale en mindre overflade for kontrol af vedhæftning etc., inden hele fladen males. På aluminium opnås fuld vedhæftning efter ca. 1 uge.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vigtigt

Rør, om nødvendigt, malingen inden brug.

Husk, at koldt og fugtigt vejr forlænger tørretiden. Mal derfor ikke ved fugtighed på over 80% RF. Mal ikke på overflader opvarmet af sollys, da malingen tørrer for hurtigt.

Mal ikke udendørs ved risiko for regn og dug indenfor 2 timer efter maling.

Vi anbefaler at prøvemale på et mindre område for at kontrollere vedhæftning m.m., inden hele fladen males. På aluminium opnås fuld vedhæftning efter ca. 1 uge.

For mere information se vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.