

Metall Pladefacademaling

Metall Pladefacademaling er en halvblank akrylatmaling specielt udviklet til maling af fabriksmalet metal. Egner sig også godt til maling af rustbeskyttet metal, forzinket metal, aluminium m.m. Malingen hæfter godt på de fleste underlag og er meget vejrbestandig.



TEKNISK DATA

Glans	Halvblank
Bindemiddel	Styrene acrylat
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Ikke under +7°C overfladetemperatur
Rækkeevne	8 m ² /l
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Klæbefri efter 2-4 timer. Kan overmales efter 6-12 timer
Tone baser	A BASE, C BASE
Emballage	A BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/d. Produktets VOC < 130 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

STÅL: Vask med Beckers Facadevask og skyl efter. Slib, stålbørst eller skrab rust helt væk og børst overfladen helt ren. Når overfladen er helt ren og tør grundes med Beckers Primex Metall.

GALVANISERET METAL OG ALUMINIUM, SOM IKKE ER BEHANDLET MOD HVIDRUST: Vask med Beckers Facadevask og skyl godt efter. Rust fjernes helt. En let slibning med rød Scotch-Brite giver bedste resultat. Når overfladen er helt ren og tør grundes med Beckers Primex Metall.

FABRIKSMÅLET ELLER TIDLIGERE MALEDE OVERFLADLER: Facader med fabriksmalet metal af PVF2 eller Organosol skal fjernes indtil bart metal med højtryksrensere (700 bar), alternativt i kombination med Beckers Malingsfjerner. Facader med Plastisol, polyester samt tidligere malede overflader med akrylat eller styrenakrylat vaskes med Beckers Facadevask, indtil den ikke kridter. Polyester kræver en let slibning ved rengøring. Rust fjernes helt, løstsiddende maling skrabs af, blanke flader slibes matte. Grundmal de flader, som udviser rustangreb, med Primex Metall. NB: Brug højtryksrens til at skylle med. Bedste resultat opnås med varmt vand (mindst +70°C).

Påføring

Rør altid malingen godt rundt brug før. Underlaget skal være tørt ved maling. Brug pensel og rulle af helsyntetisk materiale. Påfør Metall Plåtfasad rigeligt 1-2 gange til mindst 60 µm tør film. Ved maling med højtrykssprøjte anbefales mundstykke 18/50 og tryk 175-200 bar. Husk at koldt og fugtigt vejr forlænger tørretiden. Du bør derfor ikke male i fugtigt vejr (>80% RH). Mal heller ikke på solvarme flader, da malingen i så fald tørrer for hurtigt. Mal ikke udendørs ved risiko for regn og dug, ca. 2 timer fra du er færdig med at male.

Vi anbefaler at prøvemale en mindre overflade for kontrol af vedhæftning etc., inden hele fladen males. På aluminium opnås fuld vedhæftning efter ca. 1 uge.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

Bemærk

Rør, om nødvendigt, malingen inden brug.

Husk, at koldt og fugtigt vejr forlænger tørretiden. Mal derfor ikke ved fugtighed på over 80% RF. Mal ikke på overflader opvarmet af sollys, da malingen tørrer for hurtigt.

Mal ikke udendørs ved risiko for regn og dug indenfor 2 timer efter maling.

Vi anbefaler at prøvemale på et mindre område for at kontrollere vedhæftning m.m., inden hele fladen males. På aluminium opnås fuld vedhæftning efter ca. 1 uge.

For mere information se vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Sundhed og sikkerhed

Advarsel Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Produktet indeholder et biocidmiddel som beskytter produktet under opbevaring. Malingen indeholder et biocidmiddel som beskytter malingsfilmen.



Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.