

Microbinder

Beckers Microbinder er en støvbinder til beton og andre mineralske underlag. Microbinder trænger effektivt ind i porøse og støvede underlag og forstærker overfladen uden at misfarve.

- Særlig god støvbinding
- Misfarver ikke overfladen
- Skader hverken hud, glas eller metal



TEKNISK DATA

Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	6-8 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 1 timer. Overmaling efter 2 timer.
Emballage	5 l, 10 l

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Microbinder kan påføres nystøbt beton (ca. 1 måned), som er overfladetør. Rengør overfladen for løst beton, olie og andet smuds. Olie og fedt fjernes bedst ved afbrænding. Som alternativ kan vaskning med emulgerende middel foretages. For bedste resultat bør cementhuden fjernes med maskinslibning. Også ætsning med fortyndet saltsyre (1:4) kan foretages. Lad syren virke ca. 15 min., hvorefter gulvet vandspules godt og lades stå og tørre.

OBS! Håndter syre varsomt og beskyt ansigt, hænder og tøj. Beskyt metaloverflader mod saltsyredampe.

Påføring

Pensl eller rul Microbinder ufortyndet på 1 gang.

Bemærk

OBS! Ikke egnet på beton stærkere end K 350.
Undgå maling, hvis overfladen er koldere end +5°C.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.