

Mineral Betongskyddsfärg



*Karbonatiseringshæmmende
Beskytter mod fugt
God holdbarhed samt farvebestandighed*

Mal betonen med en maling, der beskytter mod ydre slid. Beckers Mineral Betonbeskyttelsesmaling anvendes til maling af betonoverflader som facader, balkonelementer og andre store betonkonstruktioner. Betonbeskyttelsesmaling har en meget god holdbarhed, beskytter mod fugt og karbonisering.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
3 - 6 m²/l

GLANS
Helmat

VÆRKTØJ
Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Laveste +5°C overfladetemperatur og under 80 % relativ luftfugtighed

**TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED**
Kan overmales efter ca 12 timer

VÆRKTØJ RENGØRES MED
Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL
Akryl

VOC
Grænseværdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC < 40 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit

Forberedelse af overfladen

NYE FLADER rengøres for snavs, løse partiker og salte. Formstøbte betonflader behandles mekanisk for at fjerne cementhud og for at forbedre hæfteevnen. Anvend Primex Mineralgrund for at få god hæftning på nyfabrikerede hårde betonflader.

TIDLIGERE BEHANDLEDE OVERFLADER sand- eller vandblæses for at tage gamle rester bort.

Påføring

Rør Betonbeskyttelsesmaling grundigt før anvendelse. Gem nok maling fra samme indkøb for at få en ens overflade og undgå farveforskel. Mal overfladerne mindst 2 gange med Betonbeskyttelsesmaling. Tilpas arbejdsgangen for at undgå synlige overlapninger.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vigtigt

Betonelementer kan males, når byggefugten er væk. Overfladen skal være ren og tør før behandling. Luften og overfladens temperatur skal være mindst +5°C og relativ luftfugtighed på under 80% ved maling og 4 timer efter afsluttende behandling. Malingen opfylder kravet for CE-mærkning i henhold til EN 1504-2:2004. For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.