

Mineral Betongskyddsfärg

Mal betonen med en maling, der beskytter mod ydre slid. Beckers Mineral Betonbeskyttelsesmaling anvendes til maling af betonoverflader som facader, balkonelementer og andre store betonkonstruktioner. Betonbeskyttelsesmaling har en meget god holdbarhed, beskytter mod fugt og karbonisering.



TEKNISK DATA

Glans	Helmat
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Laveste +5°C overfladetemperatur og under 80 % relativ luftfugtighed
Rækkeevne	3-6 m ² /l
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Kan overmales efter ca 12 timer
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	A BASE, C BASE
Emballage	A BASE: 9 l C BASE: 9 l
VOC	Grænseværdi A/c. Produktets VOC < 40 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

NYE FLADER rengøres for snavs, løse partiker og salte. Formstøbte betonflader behandles mekanisk for at fjerne cementskud og for at forbedre hæfteevnen. Anvend Primex Mineralgrund for at få god hæftning på nyfabrikerede hårde betonflader.

TIDLIGERE BEHANDLEDE OVERFLADER sand- eller vandblæses for at tage gamle rester bort.

Påføring

Rør Betonbeskyttelsesmaling grundigt før anvendelse. Gem nok maling fra samme indkøb for at få en ens overflade og undgå farveforskel. Mal overfladerne mindst 2 gange med Betonbeskyttelsesmaling. Tilpas arbejdsgangen for at undgå synlige overlapninger.

Bemærk

Betonelementer kan males, når byggefugten er væk. Overfladen skal være ren og tør før behandling. Luften og overfladens temperatur skal være mindst +5°C og relativ luftfugtighed på under 80% ved maling og 4 timer efter afsluttende behandling.

Malingen opfylder kravet for CE-mærkning i henhold til EN 1504-2:2004.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Sundhed og sikkerhed

Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT), blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). **Advarsel** Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.



Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.