PRODUKTDATABLAD
Version 20220318

Mineral Kalkfärg

Renovér og bevar gamle pudsoverflader med kalkmaling. Beckers Mineral Kalkmaling bruges på kalkcement og kalkpudsede overflader indendørs og udendørs. Malingen, som kan tones, kan også bruges til at opfriske tidligere kalkmalede underlag. Når du anvender Kalkmaling får du en traditionel og levende overflade.

TEKNISK DATA

Glans	Helmat
Værktøj	pensel
Påføringstemperatur	Laveste +5°C overfladetemperatur
Rækkeevne	0,5-0,8 m²/kg
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Færdig overflade efter 2- 3 behandlinger, afhængig af overfladens finhed.
Tone baser	HAP BASE
Emballage	8.561 l

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Overfladen skal være helt ren for organisk maling. Tidligere kalkmalede overflader stålbørstes ned til fast underlag, så pudsoverfladen kan ses (børsten skal være af rustfrit stål), eller højtryksvaskes forsigtigt, så underlaget ikke beskadiges. Eventuelle reparationer udføres med samme materiale som det oprindelige. Kalkmaling anbefales ikke til behandling af pudsoverflader med højt indhold af cement. Overflader, som ikke skal males, dækkes godt til.

Påføring

Færdigblandet kalkmaling blandes på stedet med vand: se blanding af maling. Blandingsforholdet skal være det samme i hele arbejdsforløbet. Under arbejdsforløbet skal kalkmalingen røres ofte for at hindre de tunge stenmaterialer i at synke ned til bunden.

Før maling fugtes underlaget omhyggeligt med rent vand. Underlaget skal være fugtigt og ikke ”absorberende”. Påfør Kalkmaling med malerkost. Mal 2-3 gange afhængigt af den ønskede overflade og underlagets sugeevne. Fugt underlaget omhyggeligt og jævnt før hver behandling. Fugt efter sidste påføring.

Lad Kalkmaling tørre ca. 2 timer efter første påføring, derefter fugtes igen og anden påføring udføres på samme måde.

Eventuel 3. påføring udføres som de forrige. Gem nok maling fra samme indkøb for jævnt slutresultat. Tilpas arbejdsgangen for at undgå synlige overlapninger.

Farven på Kalkmaling påvirkes af underlagets fugtighed og porøsitet. Efterfugtning giver en mørkere nuance.

BLANDING AF MALING:
- Til 12,5 kg tilsættes 12,5 vand.
- Til 25 kg tilsættes 25 l vand.

Massen blandes omhyggeligt.

For at undgå nuanceforskelle bør ovennævnte blandingsforhold alltid overholdes

Bemærk

Kalkmalingen bør omrøres jævnligt under arbejdet.
Overfladen skal være ren og fast. Luften, malingen og underlagets temperatur skal være mindst +5°C.
I varmt eller blæsene vejr sørges for tilstrækkelig fugtning.
Mal ikke i regn eller direkte sollys.

For mere information se vores arbejdsråd, datablade, brochurer og hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Sundhed og sikkerhed

Indeholder: calciumdihydroxid. **Fare** Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage irritation af luftvejene.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers