

Mineral Regnstopp V

God beskyttelse mod regnvand. Beckers Mineral Regnstopp V er et imprægneringsmiddel, som effektivt forhindrer overfladen i at absorbere vand, når det regner, samt lader facaden udånde vanddamp. Ved anvendelse af Regnstopp V mindskes bl.a. risikoen for frostsprængning og det bliver lettere at rengøre overfladen, da det er sværere for snavs at trænge ind i underlaget. Anvend Regnstopp V på ubehandlede sugende mineralske overflader som f.eks. puds, beton eller tegl.

- Stopper effektivt overfladens evne til at absorbere vand
- Reducerer risikoen for erosion
- Forhindrer snavs i at trænge ind i underlaget



TEKNISK DATA

Bindemiddel	Øvrigt
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Ikke under +7°C overfladetemperatur
Rækkeevne	4-8 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter timer. Overmaling efter timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Emballage	5 l

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Ny puds og beton skal ældes mindst 2 måneder før behandling. Fungerer ikke på kridtede eller støvede overflader. Overfladerne skal være fri for løs maling og andet, der kan hindre indtrængningen af Regnstop V. Underlaget skal være tørt og fri for snavs, salte og fedt. Husk, at efter rengøring og skylning med vand, kan det tage flere dage med tørt vejr, inden underlaget er tørret ud. Sprækker og skader repareres med et materiale, der har samme hårdhed og struktur som resten af overfladen. Kontrollér, at tilslutninger og gennemføringer er tætte f.eks. fæstninger til altaner og nedløbsrør. Også ved tilslutning af vindueskarm, opsatte armaturer osv.

Påføring

Regnstop V påføres i jævnt lag uden at mætte underlaget. Undgå filmdannelse på overfladen. Forskelligt udstyr kan bruges til påføring. Lettest er airless og lavtrykssprøjte, men selv pensel og ruller kan bruges. Ved stærkt absorberende overflader startes behandlingen oppefra og arbejdes nedad. Alternativt kan der påføres 2 gange i vådt-i-vådt. Ved svagt absorberende overflader startes nedefra og arbejdes opad. Mineralplader bør være helst 1 år gamle, men kan opnå et fornuftigt resultat ved 2 påføringer, der tørrer nogle timer imellem lagene.

Bemærk

Beskyt overflader, som ikke skal behandles. Stænk aftørres straks. Behandlede overflader kan udfælde salt under tørretiden, når vandet fordamper. Dette gælder mineralske materialer, som indeholder meget vandopløselige salte. Efter at produktet er tørret, stoppes disse salte i at trænge ud. Behandlede overflader kan overmales med alle Beckers vandbaserede malinger til mineralske overflader. Dog ikke kalkmaling. Luften, overfladen og malingens temperatur skal være mindst +7°C. Mal ikke i regn, direkte sollys eller ved risiko for regn.

For mere information se vores arbejdsråd, datablade, brochurer og hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.