

Mineral Season Extender



Udvidet temperaturinterval ift. påføring, fra +2 C til +30 C

Kan overmales efter kun 3 timer.

Tidlig modstandsdygtighed overfor regn selv i koldt og fugtigt vejr.

Beckers Mineral Season Extender er en vandfortyndbar, alkalibestandig silikonemodificeret akrylmaling, der beskytter beton mod fugt og karbonisering. Beckers Mineral Season Extender virker også mod regnpåvirkning og har udvidet temperaturinterval for påføring.

Beckers Mineral Season Extender anbefales til boliger, kommercielle-, lager- og industrielle bygninger samt parkeringshuse. CE-mærket i henhold til EN1504-2.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Eksteriør

RÆKKEEVNE

8 m²/l

GLANS

Helmat

VÆRKTØJ

Sprøjte, pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Overfladen, der skal males, skal være tør, omgivelsestemperaturen skal være mindst +2 ° C og den relative luftfugtighed under 90%. Undgå at male i direkte sollys.

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Overmalbar efter ca. 3 timer ved +23°C og 50% RF og afhængig af kulørvalg

VÆRKTØJ RENGØRES MED

Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL

Silikonemodificeret akrylat

DENSITET

Silikonemodificeret akrylat

VOC

Grænseværdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC < 40 g/l.



Forberedelse af overfladen

Overfladebehandling Umalede overflader:
Underlaget skal være tilstrækkeligt tørt og hårdt inden behandling. (Ny beton og overflader af cementpuds må tidligst behandles efter 4 uger og skal være hvidtør). Rengør de umalede overflader for snavs, støv og salt. Overflader med skimmel, mos osv. rengøres med egnet produkt i henhold til anvisningerne til rengøringsproduktet. Glatte overflader og cementskud skal altid behandles mekanisk og skabes væk inden malebehandling. Udfør nødvendige reparationer med egnede produkter i henhold til anvisningerne.

Tidligere malet overflade:
Overfladen rengøres ved at fjerne snavs, støv eller salt. Overflader med skimmel, mos osv. rengøres med egnet produkt i henhold til rengøringsproduktets anvisninger. Fjern eventuel afskallet og og løstsiddende maling. Vælg fjernelsesmetoden i henhold til styrken på underlaget og malingstypen, der skal fjernes (f.eks stålbørstning, trykvask med varmt vand eller våd sandblæsning). Udfør nødvendige reparationer med egnede produkter i henhold til anvisningerne.

Påføring

Behovet for grunding afgøres fra gang til gang. Det anbefales at grunde sugende underlag med Beckers Primex Mineralgrund eller at tilsætte Primex Gel i første lag. Følg anvisningerne for det pågældende produkt ved grunding.

Påfør to lag af produktet med den ønskede påføringsmetode og i henhold til anvisningerne.

Rulle, børste eller sprøjte. Ved sprøjtning anvend min. dysestørrelse 0,68 mm (0,027")

Når du er færdig med at male

Må ikke tømmes i kloak afløb, kloaksystem eller i naturen.

Vedligehold

Beskidte overflader kan vaskes omhyggeligt med en højtryksrenser uden rengøringsmiddel tidligst en måned efter overfladebehandling. Afvaskningen kan efterlade permanente mærker på overfladen, så det område der skal vaskes, skal udformes på en iøjnefaldende måde efter strukturerne. Rengør tørt, løst snavs let med en blød børste uden at gnide overfladen.

Overflader malet med Beckers Mineral Season Extender kan vedligeholdes med Mineral Season Extender, Betongskyddsfärg eller Kivisil.

Opbevaring

Beskyttes mod frost. Produktets opbevares bedst køligt og ikke i direkte sollys. Er produktet tonet, eller hvis produktet opbevares i en utilstrækkelig lukket emballage, tåler det ikke langtidopbevaring.

Vigtigt

Omrør malingen inden brug. Sørg for at have nok maling fra samme produktionsbatch, så du sikrer en ensartet overflade. Hvis du alligevel bruger forskellige batchnumre, så mal området mellem det gamle og det nye batch med en 1:1 blanding af de to batchnumre. Mal sådan at overgangen mellem malingsbatcherne er så lidt iøjnefaldende som muligt. Ensartede overflader males uden afbrydelser.

Følg de anbefalede anvisninger for at sikre, at malingen giver tilstrækkelig beskyttelse.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.