

Mineral Season Extender



Beckers Mineral Season Extender er en vandfortyndbar, alkalibeständig silikonemodificeret akrylmaling, der beskytter beton mod fugt og karbonisering. Beckers Mineral Season Extender virker også mod regnpåvirkning og har udvidet temperaturinterval for påføring.

Beckers Mineral Season Extender anbefales til boliger, kommercielle-, lager- og industrielle bygninger samt parkeringshuse. CE-mærket i henhold til EN1504-2.

- Udvidet temperaturinterval ift. påføring, fra +2 C til +30 C
- Kan overmales efter kun 3 timer.
- Tidlig modstandsdygtighed overfor regn selv i koldt og fugtigt vejr.



TEKNISK DATA

Glans	Helmat
Bindemiddel	Silikonemodificeret akrylat
Værktøj	sprøjte, pensel, rulle
Påføringstemperatur	Overfladen, der skal males, skal være tør, omgivelsestemperaturen skal være mindst +2 ° C og den relative luftfugtighed under 90%. Undgå at male i direkte sollys.
Rækkeevne	8 m ² /l
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Overmalbar efter ca. 3 timer ved +23°C og 50% RF og afhængig af kulørvalg
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	LA BASE, LC BASE
Densitet	Silikonemodificeret akrylat
Emballage	LA BASE: 9 l LC BASE: 9 l

TEKNISK DATA

VOC

Grænseværdi A/c. Produktets VOC < 40 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Overfladebehandling Umalede overflader:

Underlaget skal være tilstrækkeligt tørt og hårdt inden behandling. (Ny beton og overflader af cementpuds må tidligst behandles efter 4 uger og skal være hvidtør). Rengør de umalede overflader for snavs, støv og salt. Overflader med skimmel, mos osv. rengøres med egnet produkt i henhold til anvisningerne til rengøringsproduktet. Glatte overflader og cementshud skal altid behandles mekanisk og skabes væk inden malebehandling. Udfør nødvendige reparationer med egnede produkter i henhold til anvisningerne.

Tidligere malet overflade:

Overfladen rengøres ved at fjerne snavs, støv eller salt. Overflader med skimmel, mos osv. rengøres med egnet produkt i henhold til rengøringsproduktets anvisninger. Fjern eventuel afskallet og løstsiddende maling. Vælg fjernelsesmetoden i henhold til styrken på underlaget og malingstypen, der skal fjernes (f.eks stålbørstning, trykvask med varmt vand eller våd sandblæsning). Udfør nødvendige reparationer med egnede produkter i henhold til anvisningerne.

Påføring

Behovet for grundning afgøres fra gang til gang. Det anbefales at grunde sugende underlag med Beckers Primex Mineralgrund eller at tilsætte Primex Gel i første lag. Følg anvisningerne for det pågældende produkt ved grundning.

Påfør to lag af produktet med den ønskede påføringsmetode og i henhold til anvisningerne.

Rulle, børste eller sprøjte. Ved sprøjtning anvend min. dysestørrelse 0,68 mm (0,027 ")

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Beskidte overflader kan vaskes omhyggeligt med en højtryksrenser uden rengøringsmiddel tidligst en måned efter overfladebehandlingen. Afvaskningen kan efterlade permanente mærker på overfladen, så det område der skal vaskes, skal udformes på en iøjnefaldende måde efter strukturerne. Rengør tørt, løst snavs let med en blød børste uden at gnide overfladen.

Overflader malet med Beckers Mineral Season Extender kan vedligeholdes med Mineral Season Extender, Betongskyddsfårg eller Kivisil.

Bemærk

Omrør malingen inden brug. Sørg for at have nok maling fra samme produktionsbatch, så du sikrer en ensartet overflade. Hvis du alligevel bruger forskellige batchnumre, så mal området mellem det gamle og det nye batch med en 1:1 blanding af de to batchnumre. Mal sådan at overgangen mellem malingsbatcherne er så lidt iøjnefaldende som muligt. Ensartede overflader males uden afbrydelser. Følg de anbefalede anvisninger for at sikre, at malingen giver tilstrækkelig beskyttelse.

Miljø og affaldshåndtering

Må ikke tømmes i kloakafløb, kloaksystem eller i naturen.

Sundhed og sikkerhed

Indeholder: 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT). **Advarsel** Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.



Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.