

Mineral Sokkelmaling



*God vind- og vejrbestandighed
Let at påføre og trænger godt ind
God farvebestandighed*

Husk soklen, når det er tid til at male udendørs. Beckers Mineral Sokkelmaling er en helmat vandfortyndbar dækmaling, der bruges til maling af hussokkel af beton, cementpuds og eternit. Malingen giver en flot, mat overflade, er let at påføre og tørrer hurtigt. Malingen kan klare vind og vejr og farven holder i lang tid.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
5 - 8 m²/l

GLANS
Helmat

VÆRKTØJ
Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
 Klæbefri efter 1 timer. Overmalbar efter 8 timer.

BINDEMIDDEL
Styrene acrylat

VOC
Grænseværdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC < 40 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Forberedelse af overfladen

Rengør beskidte overflader. Fjern løs maling. Gammel afskallet maling bør fjernes helt. Pudslag, der ikke er faste og løse, bør pudses om. Mindre sprækker kan reparereres med passende reparationsmiddel, altså et produkt, der ikke er lige så hårdt som underlaget. Ny puds og beton skal hærdes i ca. 2 mdr. før maling. Eventuel formolie og cementhud på ny beton fjernes. Ved maling på tidligere ikke-malede underlag stryges 1 gang med Sokkelmaling fortyndet 10%.

Påføring

Færdigmal 1-2 gange med ufortyndet sokkelmaling. Ved ønske om grovere overflade kan strukturmiddel tilføjes.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vigtigt

Omrøres efter behov før anvendelse.

Underlaget skal være tørt før maling. Kontrollér, at der ikke kommer fugt inde fra underlaget.

Mal ikke på solopvarmede overflader. Mal heller ikke, hvis der er risiko for regn og dug i timerne efter maling.

For mere information se vores arbejdsråd, datablade, brochurer og hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.