

Mineral Sockelmaling

Husk soklen, når det er tid til at male udendørs. Beckers Mineral Sockelmaling er en helmat vandfortyndbar dækning, der bruges til maling af hussokkel af beton, cementpuds og eternit. Malingen giver en flot, mat overflade, er let at påføre og tørrer hurtigt. Malingen kan klare vind og vejr og farven holder i lang tid.

- God vind- og vejrbestandighed
- Let at påføre og trænger godt ind
- Bredt farveudvalg



TEKNISK DATA

Glans	Helmat
Bindemiddel	Styrene acrylat
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	5-8 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 1 timer. Overmaling efter 8 timer.
Tone baser	A BASE, C BASE
Emballage	A BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/c. Produktets VOC < 40 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Rengør beskidte overflader. Fjern løs maling. Gammel afskallet maling bør fjernes helt. Pudslag, der ikke er faste og løse, bør pudses om. Mindre sprækker kan reparerer med passende reparationsmiddel, altså et produkt, der ikke er lige så hårdt som underlaget. Ny puds og beton skal hærdes i ca. 2 mdr. før maling. Eventuel formolie og cementshud på ny beton fjernes. Ved maling på tidligere ikke-malede underlag stryges 1 gang med Sokkelmaling fortyndet 10%.

Påføring

Færdigmal 1-2 gange med ufortyndet sokkelmaling. Ved ønske om grovere overflade kan strukturmiddel tilføjes.

Bemærk

Omrøres efter behov før anvendelse.

Underlaget skal være tørt før maling. Kontrollér, at der ikke kommer fugt inde fra underlaget.

Mal ikke på solopvarmede overflader. Mal heller ikke, hvis der er risiko for regn og dug i timerne efter maling.

For mere information se vores arbejdsråd, datablade, brochurer og hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.