

Mood Care Wall 5



*Delvist biobaseret
Høj dækkeevne
Smukt slutresultat*

En ny farve på væggen, er en nem og enkel måde at opfriske hjemmet på. Mood Care Wall 5 er en vandfortyndbar helmat maling af højeste kvalitet og er egnet til indendørs vægge. Malingen er egnet til både umalede, tidligere malede og tapetserede overflader i stuer og soveværelser.

Maling behøver ikke at være besværligt - Mood Care Wall 5 har en høj dækkeevne, tørrer hurtigt og er meget nem at påføre.

*Biobaseret indhold: 30% iflg. ASTM D6866-18

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Interiør

RÆKKEEVNE

8 - 12 m²/l

GLANS

Helmat

VÆRKTØJ

Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +5°C op til ca. +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 0,5 timer. Overmalbar efter 2 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED

Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL

Akryl

VOC

Grænseværdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Forberedelse af overfladen

Umalede overflader: Fjern først støv og smuds med en børste eller skraber. Reparer eventuelle skader med Beckers Vægspartel. Slib med mellemfint sandpapir. Grund med Mood Care Wall 5.

Malede overflader: Rengør overfladen med Beckers Malervask ifølge anvisning. Reparer eventuelle skader med Beckers Vægspartel. Slib med mellemfint sandpapir. Grund med Mood Care Wall 5.

Papirtapet: Kontroller at tapetet hæfter godt på væggen. Sidder tapetet løst, skal det tages ned. Grund 1 gang med Beckers Tapetgrund.

Limfarvede overflader: Vask af med vand og grund med Beckers Tapetgrund.

Kalkede overflader: Skrab og børst grundigt. Grund med Beckers Tapetgrund.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vedligehold

Daglig pleje: Rengør overfladen med universalrengøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl efter med lunkent vand. For bedste resultat vask hele væggen nedefra og op. Husk at lufte ud, så væggene tørrer hurtigere.

Pletfjerning: Anvend universalrengøringsmiddel eller opvaskemiddel. Sorte misfarvninger (metalafsmitning) som fra f.eks. nøgler eller metalringe, der er gnedet mod overfladen, fjernes med et rent viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit.

Reparationsmaling: Mal altid med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt, samme batchnumre for at undgå farveforskelle. For at undgå forskelle i struktur, favre og glans anbefales det at male hele overfladen. Ved udbedring eller reparation af pletter anbefales det at bruge samme type rulle som tidligere anvendt. Små pletter dutes med pensel.

Øvrigt: Vægmalings gode egenskaber opnås først efter 14 dages tørretid ved normal rumtemperatur (23°C). Undgå at udsætte væggene for snavs eller rengøring, før malingen er færdighærdet.

Vigtigt

Undgå malebehandling hvis overfladen er koldere end +5°C. Besøg www.beckers.dk for yderligere information

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.