

# Mood Professional Finish Træ & Metal 40



*Smukt slutresultat  
Hård og slidstærk overflade  
Høj smudsresistens*

Mood Professional Finish er en halvblank træ & metal maling til træværk og metaloverflader indendøre. Den har rigtig gode arbejdssegenskaber og giver et meget jævnt og slidstærkt resultat.

## Teknisk information

### BRUGSOMRÅDE

Interiør

### RÆKKEEVNE

8 - 10 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Halvblank

### VÆRKTØJ

Pensel, rulle, sprøjte

### PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +10°C op til ca +25°C overfladetemperatur

### TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

### LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 2 timer. Overmalbar efter 4 timer.

### VÆRKTØJ RENGØRES MED

Vand eller Penselvask

### BINDEMIDDEL

Akryl

### VOC

Grænseværdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For seneste version: [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk)



Opbevares frostfrit

## Forberedelse af overfladen

**UMALEDE OVERFLADER:** Sørg for, at underlaget er tørt, rent og frit for støv. Reparer eventuelle skader med Beckers Snickerispartel. Slib med mellemfint sandpapir. Grund med Træ&Metal Grund.

**MALEDE OVERFLADER:** Fjern først støv, snavs og løstsiddende maling. Rengør derefter overfladen med Beckers Malervask ifølge anvisning. Reparer eventuelle skader med Beckers Snickerispartel. Blanke overflader matslibes med fint sandpapir. Grund med Træ & Metal Grund. Det er ikke nødvendigt at grunde overflader, der er i god stand.

Til metal-/fabrikslakerede eller ikke-absorberende overflader anvendes Hæftegrund.

## Påføring

Omrøres godt fra bunden. Påfør Mood Professional Finish 1-2 gange med pensel eller sprøjte. Mellemslib eventuelle træfiberrejsninger mellem lagene med fint sandpapir, for et ekstra godt resultat. På store overflader kan rulle anvendes. Undgå skumgummiruller, da disse suger luft ned i malingen. Udjævn malingen med en flad pensel.

## Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

## Vedligehold

**Daglig pleje:** Rengør overfladen med universalrengøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl efter med lunkent vand. For bedste resultat, vask hele væggen nedefra og op, og husk at lufte ud, så væggene tørrer hurtigere.

**Pletfjerning:** Anvend universalrengøringsmiddel. Sorte misfarvninger (metalfsmitning) som f.eks. fra nøgler eller metalringe, der er gnedet mod overfladen, fjernes med viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit.

**Reparationsmaling:** Mal med samme produkt som overfladen sidst blev malet med og hvis muligt, samme

batchnummer. Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle.

For at undgå struktur, farve og glansforskelle males hele overfladen. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne væggen struktur/penselstrøg ved at bruge samme type rulle som tidligere for at undgå struktur, farve og glansforskelle.

Øvrigt: Malingens gode egenskaber opnås først efter 3 dages tørretid ved normal rumtemperatur (23°C). Undgå at udsætte overfladerne for snavs eller rengøring før træ- og metalmalinger er færdighædet.

## Vigtigt

Undgå malebehandling, hvis overfladen er koldere end +10°C.

Vent ca. 7 døgn før hård belastning af overfladen.

Besøg [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk) for mere information.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*