

Panelgrund

Beckers Panelgrund er en vandfortyndbar grund- og dækmaling til træpaneler indendørs. Panelgrund dækker effektivt knaster og gulnet træ mod gennemslag. Beckers Panelgrund virker godt mod nikotin, sod og vandskadede træoverflader. Panelgrund er overmalbar med de fleste af Beckers produkter til væg, loft og træværk indendørs. Knastdækkende, grunder og slutmaling i ét.



TEKNISK DATA

Glans	Mat
Bindemiddel	Alkyd
Værktøj	pensel, rulle
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	6-8 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 2 timer. Overmaling efter 10 timer.
VOC	Grænseværdi A/d. Produktets VOC < 130 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Gamle gulfede ubehandlede paneler:
Vask med Beckers Malervask før maling.

Nye ubehandlede paneler:
Rengør overfladen for snavs og støv før maling. Sprøjt Beckers Malervask på efter behov og lad skummet virke i nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud.

Tidligere lakerede eller malede overflader:
Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke i nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Hvis overfladen er blank, slibes den mat med sandpapir.

Reparationer:
Anvend Beckers Snickerispartel.

Påføring

Prøvemal overfladen for at vurdere, om det er nødvendigt med en eller flere påføringer med Beckers Panelgrund, hvilket afhænger af underlagets tilstand. Mal derefter 1-2 gange med Beckers Panelgrund. Underlag med kraftig gulning misfarver normalt første lag, men bindes i dette og påvirker ikke efterfølgende lag. For stærkere overflade eller anden glans og farve, påfør til slut en af Beckers vandbaserede produkter til indendørs brug.

Bemærk

For at opnå bedste resultat lad altid panelgrunderen tørre i mindst 10 timer før næste lag påføres (med Gulvmaling Træ, vent mindst 16 timer). Længere tørretid øger de isolerende egenskaber. Beckers Panelgrund mindsker risiko for knastgennemslag, dog kan slutresultatet variere afhængigt af knasternes karakter. Der anbefales derfor forbehandling af knaster med Beckers Knastlak for et ekstra holdbart resultat. Kan blandes med maks. 6% Avatint tonepasta. Undgå maling, hvis overfladen er koldere end +5°C. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Sundhed og sikkerhed

Produktet indeholder et biocidmiddel som beskytter produktet under opbevaring.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.