

Panellak

Beckers Panellak er en halvmat klarlak forstærket med UV-beskyttelse, som anvendes til lakering af væg og loftpaneler indendørs. Kan også anvendes til lakering af papirtapeter og som grundlak på møbler og gulve. Fordelene ved at påføre Beckers Panellak er mange; bl.a. forsinker lakken træets gulning, giver en flot filmoverflade og er let at holde ren.



TEKNISK DATA

Glans	Halvmat
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, rulle
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	8-10 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 0.5 timer. Overmaling efter 2 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	CLEAR BASE
Emballage	Not a base paint item: 3 l CLEAR BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/e. Produktets VOC < 130 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

UBEHANDLEDE TRÆOVERFLADER: Rengøres for snavs og støv.

LAKEREDE OVERFLADER: Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke i nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Slib med mellemfint sandpapir

Påføring

UBEHANDLEDE TRÆOVERFLADER: lakér 2 gange med Beckers Panellak. Slib med mellemfint sandpapir mellem lagene.

LAKEREDE OVERFLADER laker 1-2 gange med Panellak.

Bemærk

Omrør altid lakken før anvendelse.

Undgå lakering, hvis overfladen er koldere end +5°C.

Panellak anbefales ikke i vådrum, på møbler eller andre ståloverflader.

Indeholder Tinuvin. Kan årsage allergisk reaktion.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.