

# Perfekt Facade



*Maksimal beskyttelse af din træfacade  
Regnfast efter kort tid  
Ser nymalet ud længe*

Beckers har udviklet maling til skandinaviske hjem siden 1865 og med vores udendørsprodukter ønsker vi, at du skal føle dig sikker på, at du får maksimal beskyttelse og en smuk facade, der holder længe. En velholdt facade ser ikke kun behagelig og indbydende ud, den beskytter også huset mod vejr og vind. Perfekt Fasad modvirker både smudsopsugning og sort skimmel på malingsoverfladen, så husets levetid forlænges. Med Perfekt Fasad er det ikke kun nemt selv at male om, du kan endda gøre det rigtig godt.

## Teknisk information

BRUGSOMRÅDE  
Eksteriør

RÆKKEVNE  
6 - 8 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Halvmat

VÆRKTØJ  
Sprøjte, pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR  
Mindst +7°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri: 1 time.

Overmalbar: 3-4 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED  
Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL  
Akryl

VOC

Grænseværdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC  
< 130 g/l.

For seneste version: [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk)



Opbevares frostfrit



## Forberedelse af overfladen

Sørg for, at overfladen er i god stand inden maling ved at vaske med ProGold Grundrens og brug ProGold Træ- og Facaderens hvis nødvendigt. Børst/skrab løse eller revnede malingslag af. Skrab og børst/fjern løstsiddende maling samt gråt, porøst træ. Skarpe hjørner og kanter afrundes. Høvlede/glatte/hårde/blanke flader slibes matte med groft sandpapir før maling. Umalet endetræ, samlinger og sømhuller behandles først med Primex Grundolie Træ Plus. Overskydende olie tørres af efter 30 minutter. Derefter grundes hele facaden samt alt endetræ grundigt med Primex Trægrund Plus. Ved eftermaling af overflader i dårlig stand skal alle overflader grundes med Primex Trægrund Plus.

**INDUSTRIGRUNDEDE PANELER:** Paneler, som købes industrigrundet efter CMP, anbefaler vi dækkende maling 2 gange med Beckers Perfekt Oliemaling. For industrigrundede paneler, der ikke er grundet iht. CMP, har vi separate instruktioner. Husk dog, at industrigrundede paneler, som har været udsat for vind og vejr i mere end ti måneder, kan behøve grunding for en fuldstændig beskyttelse.

### NUVÆRENDE TEKST

Paneler, som købes industrigrundede med Pinja Protect fra Tikkurila Danmark A/S, har en fuldstændig grundbeskyttelse. Vi anbefaler dækkende maling i to omgange med Beckers Perfekt Oliemaling

## Påføring

Færdigmal 2 gange med Perfekt Facade. Mal med fyldigt lag, se vores instruktioner om malingsforbrug. Mal også endetræ, samlinger og sømhoveder omhyggeligt. Ved brug af rulle skal malingen stryges efter med pensel. Ved brug af sprøjte anbefaler vi at bruge dyse FFLP 312/LL 5315 og et tryk på 80-100 bar.

Anbefalet farveanvendelse:

Savelede paneler: 6-7 m<sup>2</sup> /l (vådfilmtykkelse: 130-160 mym, tørfilmtykkelse: 50-60 mym).

Høvlede eller tidligere malede paneler: 7-8 m<sup>2</sup> /l (vådfilmtykkelse: 110-140 mym, tørfilmtykkelse: 40-50 mym). På afhøvlede paneler eller tidligere malede overflader kan det være vanskeligt at få tiltrækkeligt maling påført. Hvis lagene er tyndere end anbefalet, bør der males et ekstra lag for at opnå den bedste holdbarhed.

## Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingerester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

## Vedligehold

Skyl facaden med rent koldt vand. Påfør ProGold Grundrens, fortyndet i henhold til anbefaling til formålet. Rengør derefter med en rengøringsbørste til facader og skyl overfladen rigeligt med vand. I varmt og tørt vejr kan vaskemidlet tørre. Vand (opblød) facaden før påføring af udenørs vask.

Vask derefter små partier ad gangen. Overflader udsat for skimmelsvamp bør efter afrensning med ProGold Grundrens, tør grundigt. Påfør derefter ProGold Træ- og Facaderens, fortyndet i henhold til anbefaling til formålet. Lad overfladen tørre. Bemærk at ProGold Grundrens kan have en ætsende effekt på glas. Dæk derfor vinduer omhyggeligt til inden facadevask.

Højtryk kan også bruges til at vande og skylle overfladen, husk at rette vandstrålen langs facaden, ikke lige på ind mod overfladen så snavs og vand trykkes ind i facaden.

Ved vedligeholdelsesvask af malede overflader skal de være i så god stand, at de ikke direkte suger vand under rengøring (der trænger altid noget vand ind). Hvis overfladerne er i så dårlig stand, at de optager vand, dvs. overfladerne bliver mørke, anbefaler vi en ommaling. Begynd altid at vaske rent fra bunden og op. Brug kommunalt vandtryk ved vask af træfacader.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*

Version

Sørg altid for at rengøringsmidler skylles ordentligt af.

For mere information, kontakt din nærmeste Beckerforhandler.

## Vigtigt

Rør malingen godt rundt før brug.

Underlaget skal være tørt, når der males, maks. 16% fugtighed. Mal ikke på solvarme flader. Mal heller ikke ved risiko for regn indenfor 1 time eller dug efter 2 timer.

Ved maling med sprøjte anvendes filtrerende halvmaske mod faste og væskeformede partikler (FFP2).

For at mindske risikoen for, at der gror skimmelsvamp på malingsfilmen, bruger vi et stof, der kan forårsage gulning under ugunstige hærdnings- og tørreforhold. Dette fænomen opstår sjældent, da produktet hærdes hurtigt, men ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden. Gulningen forsvinder normalt af sig selv efter 2-4 uger, når overfladen udsættes for solens UV-stråler og lys. Facadeoverflader, der udsættes for mindre sollys, kan tage lidt længere tid.

Vi anbefaler, at du venter, men ønsker du at fjerne gulningen før tid, går det fint at vaske facaden med ascorbinsyre og rent vand. Gulningen kan ikke overmales, da den går igennem det næste farvelag. Denne gulning påvirker ikke produktets kvalitet, holdbarhed eller det aktive stof, der hæmmer risikoen for angreb af påvækst, kun midlertidigt rent æstetisk. Normalt forsvinder gulningen med tiden, og det påvirker ikke malingens funktionalitet.

Til overflader, der tidligere er behandlet med slamfarve eller linoliemaling, anbefaler vi at bruge samme maling. Overflader behandlet med lasur bør grundes inden maling med Perfekt Fassade.

Besøg vores hjemmeside [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk) for arbejdsråd og mere information.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*

Version