# Perfekt Oliemaling

Beckers har udviklet maling til skandinaviske hjem siden 1865 og med vores udendørsprodukter ønsker vi, at du skal føle dig sikker på, at du får maksimal beskyttelse og en smuk facade, der holder længe. Beckers Perfekt Oljefärg er designet til at beskytte forskellige udendørs træoverflader, såsom træfacader, vindskærme og hegn. Farven er nem at male med og giver en smuk ensartet overflade.

- Ensartet og smuk overflade
- Suveræn glans- og farveholdbarhed
- Perfekt til forskellige træoverflader

## TEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| **Glans** | Halvblank |
| **Bindemiddel** | Alkyd forstærket med akrylat |
| **Værktøj** | sprøjte, pensel, rulle |
| **Påføringstemperatur** | Mindst +7°C overfladetemperatur |
| **Rækkeevne** | 6-8 m²/l |
| **Tørretid**<br>(ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed) | Klæbefri efter ca. 2 timer. Kan overmales efter 4-6 timer. |
| **Værktøj rengøres med** | Vand eller Penselvask |
| **Tone baser** | A BASE, C BASE |
| **Emballage** | A BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l<br>C BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l |
| **VOC** | Grænseværdi A/d. Produktets VOC < 130 g/l. |

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

# BRUGSANVISNING

## Forberedelse

Sørg for, at overfladen er i god stand inden maling ved at vaske med ProGold Grundrens og brug ProGold Træ- og Facaderens hvis nødvendigt. Børst/skrab løse eller revnede malingslag af. Skrab og børst/fjern løstsiddende maling samt gråt, porøst træ. Skarpe hjørner og kanter afrundes. Høvlede/glatte/hårde/blanke flader slibes matte med groft sandpapir før maling. Umalet endetræ, samlinger og sømhuller behandles først med Primex Grundolie Træ Plus. Overskydende olie tørres af efter 30 minutter. Derefter grundes hele facaden samt alt endetræ grundigt med Primex Trægrund Plus. Ved eftermaling af overflader i dårlig stand skal alle overflader grundes med Primex Trægrund Plus.
INDUSTRIGRUNDEDE PANELER: Paneler, som købes industrigrundet efter CMP, anbefaler vi dækkende maling 2 gange med Beckers Perfekt Oliemaling. For industrigrundede paneler, der ikke er grundet iht. CMP, har vi separate instruktioner. Husk dog, at industrigrundede paneler, som har været udsat for vind og vejr i mere end ti måneder, kan behøve grunding for en fuldstændig beskyttelse.

NUVÆRRENDE TEKST
Paneler, som købes industrigrundede med Pinja Protect fra Tikkurila Danmark A/S, har en fuldstændig grundbeskyttelse. Vi
anbefaler dækkende maling i to omgange med Beckers Perfekt Oliemaling

## Påføring

Færdigmal 2 gange med Perfekt Oliemaling. Mal med fyldigt lag, se vores instruktioner om malingsforbrug. Mal også endetræ, samlinger og sømhoveder omhyggeligt. Ved brug af sprøjte eller rulle skal malingen stryges efter med pensel.
Ved brug af sprøjte anbefaler vi at bruge dyse FFLP 312/LL 5315 og et tryk på 80-100 bar.

Anbefalet farveanvendelse:
Savede paneler: 6-7 $m^2$/l (vådfilmtykkelse: 140-160 mym, tørfilmtykkelse: 50-60 mym).
Høvlede eller tidligere malede paneler: 7-8 $m^2$/l (vådfilmtykkelse: 110-140 mym, tørfilmtykkelse: 40-50 mym). På afhøvlede paneler eller tidligere malede overflader kan det være vanskeligt at få tiltrækkeligt maling påført. Hvis lagene er tyndere end anbefalet, bør der males et ekstra lag for at opnå den bedste holdbarhed.

## PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Skyl facaden med rent koldt vand. Påfør ProGold Grundrens, fortyndet i henhold til anbefaling til formåetl. Rengør derefter med en rengøringsbørste til facader og skyl overfladen rigeligt med vand. I varmt og tørt vejr kan vaskemidlet tørre. Vand(opblød) facaden før påføring af udendørs vask. Vask derefter små partier ad gangen. Overflader udsat for skimmelsvamp bør efter afrensning med ProGold Grundrens, tør grundigt. Påfør derefter ProGold Træ- og Facaderensr, fortyndet i henhold til anbefaling til formålet. Lad overfladen tørre. Bemærk at ProGold Grundrens kan have en ætsende effekt på glas. Dæk derfor vinduer omhyggeligt til inden facadevask.

Højtryk kan også bruges til at vande og skylle overfladen, husk at rette vandstrålen langs facaden, ikke lige på ind mod overfladen så snavs og vand trykkes ind i facaden.

Ved vedligeholdelsesvask af malede overflader skal de være i så god stand, at de ikke direkte suger vand under rengøring (der trænger altid noget vand ind). Hvis overfladerne er i så dårlig stand, at de optager vand, dvs. overfladerne bliver mørke, anbefaler vi en ommaling. Begynd altid at vaske rent fra bunden og op. Brug kommunalt vandtryk ved vask af træfacader. Sørg altid for at rengøringsmidler skylles ordentligt af.

For mere information, kontakt din nærmeste Becker-forhandler.

## Bemærk

Rør malingen godt rundt før brug.

Underlaget skal være tørt, når der males, maks. 16% fugtighed. Mal ikke på solvarme flader. Mal heller ikke ved risiko for regn eller dug indenfor ca. 1-2 timer.

OBS! Ved maling med sprøjte anvendes filtrerende halvmaske mod faste og væskeformede partikler (FFP2).

Besøg vores hjemmeside www.beckers.dk for arbejdsråd og mere information.

## Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

## Sundhed og sikkerhed

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk