

Perfekt Täcklasyr

Mal træfacaden om, men bevar den fine træstruktur. Perfekt Täcklasyr er en dækkende træbeskyttelse beregnet til ny- og ommaling af træfacader og træværk udendørs. Täcklasyren giver en overflade, som beskytter mod ydre påvirkninger, samtidig med at den fremhæver træets smukke struktur. Perfekt Täcklasyr har mange gode egenskaber, blandt andet er den let at påføre, har god indtrængning og vedhæftning og beskytter mod vandoptagelighed, falming og kridtning.



TEKNISK DATA

Glans	Halvmat
Bindemiddel	Alkydolie-akrylat hybrid og linolie
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Laveste +7°C overfladetemperatur
Rækkeevne	6-10 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 4 timer. Overmaling efter 16 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	A BASE, C BASE
Emballage	A BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/e. Produktets VOC < 130 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Vask beskidte overflader med Beckers Facadevask. Behandl mug og algevækst med Beckers Alge og Mugmiddel. Skrab og børst løst maling og porøst træ væk. Tykke og sprukne malerlag fjernes helt. Skarpe hjørner og kanter afrundes. Høvlede og sandede overflader skal gøres ru med groft sandpapir før maling. Slib blanke og hårde overflader matte. Børst alle overflader rent for snavs og støv.

Påføring

Mal 2 gange med Perfekt Dækkende Lasur.

Bemærk

OBS! Ved sprøjtning: Anvend filtrerende halvmaske mod tørre og flydende partikler (FFP2).

Omrør malingen efter behov før anvendelse.

Underlaget skal være tørt ved maling, maks. 15% fugtighed. Mal ikke for tyndt og brug den anbefalede mængde. Mal heller ikke, hvis der er risiko for regn indenfor det nærmeste døgn, eller dug indenfor 1-2 timer efter maling. Meget høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Sundhed og sikkerhed

Indeholder: 3-iod-2-propynylbutylcarbammat (IPBC), 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). **Advarsel** Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.



Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.