

Perfekt Vindue & Træværksmaling Plus



*Suveræn glans- og farveholdbarhed
Nem at male med
Giver en ensartet og smuk overflade*

Perfekt Vindue & Træværksmaling Plus har en lang farve- og glansholdbarhed, den tørrer hurtigt og giver maksimal beskyttelse af træværket. Malingen løber ikke, og er derfor meget let at male med. Perfekt Vindue & Træværksmaling Plus giver et flot halvblankt udseende.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Eksteriør

RÆKKEVNE

5 - 7 m²/l

GLANS

Halvblank

VÆRKTØJ

Pensel

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Ikke under +5°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 3-4 timer.

Overmalbar efter 6-8 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED

Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL

Modificerede alkyder



Forberedelse af overfladen

FORBEHANDLING: Overflader som skal males, skal være rene og tørre. Vask snavsede flader. Skrab, slib og børst overfladen for at fjerne løstsiddende maling og gråt, porøst træ.

Tykke og sprækkede malingslag fjernes helt. Blanke og hårde flader skal slibes matte. Afrund eventuelle skarpe kanter. Fjern gammel og løstsiddende kit. Sugende, porøse overflader, som f.eks. endetræ, samlinger og kitfalsler behandles med Primex Grundolie Træ Plus. Overskydende olie tørres af. Flader som tidligere er malet eller grundet med olie, grundes med Primex Trægrund Plus. Reparer sprækker og fyld åbne fuger med kit.

Påføring

Afslut 2 gange med Perfekt Vindue & Træværksmaling Plus (se vores vejledning om anvendelse). Sørg for, at hvert lag våd maling er over 100 my. Brug en blød, helsyntetisk pensel og mal et par mm på glasset. For de bedste resultater skal du male bundstykket og lidt op ad siden en ekstra gang.

Vigtigt

Omrøres før brug!

Underlaget skal være tørt og rent. Træet skal være tørt, når det males, maks.16% fugtighed.

Mal ikke på

solvarme flader eller på flader der er koldere end +7°C. Mal heller ikke ved risiko for regn inden for det næste døgn eller ved dug indenfor 2-4 timer efter du er færdig med at male.

For mere information se vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.