

Perfekt Vindue & Træværksmaling Plus

Perfekt Vindue & Træværksmaling Plus har en lang farve- og glansholdbarhed, den tørrer hurtigt og giver maksimal beskyttelse af træværket. Malingen løber ikke, og er derfor meget let at male med. Perfekt Vindue & Træværksmaling Plus giver et flot halvblankt udseende.



TEKNISK DATA	
Glans	Halvblank
Bindemiddel	Modificerede alkyder
Værktøj	pensel
Påføringstemperatur	Ikke under +5°C overfladetemperatur
Rækkeevne	5-7 m²/l
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Klæbefri efter 3-4 timer. Overmalbar efter 6-8 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	A BASE, C BASE
Emballage	A BASE: 0.675 l, 2.7 l C BASE: 0.675 l, 2.7 l

BRUGSANVISNING

Forberedelse

FORBEHANDLING: Overflader som skal males, skal være rene og tørre. Vask snavsede flader. Skrab, slib og børst overfladen for at fjerne løstsiddende maling og gråt, porøst træ. Tykke og sprækkede malingslag fjernes helt. Blanke og hårde flader skal slibes matte. Afrund eventuelle skarpe kanter. Fjern gammel og løstsiddende kit. Sugende, porøse overflader, som f.eks. endetræ, samlinger og kitfals behandles med Primex Grundolie Træ Plus. Overskydende olie tørres af. Flader som tidligere er malet eller grundet med olie, grundes med Primex Trægrund Plus. Reparer sprækker og fyld åbne fuger med kit.

Påføring

Afslut 2 gange med Perfekt Vindue & Træværksmaling Plus (se vores vejledning om anvendelse). Sørg for, at hvert lag våd maling er over 100 my. Brug en blød, helsyntetisk pensel og mal et par mm på glasset. For de bedste resultater skal du male bundstykket og lidt op ad siden en ekstra gang.

Bemærk

Omrøres før brug!
Underlaget skal være tørt og rent. Træet skal være tørt, når det males, maks. 16% fugtighed.
Mal ikke på solvarme flader eller på flader der er koldere end +7°C. Mal heller ikke ved risiko for regn inden for det næste døgn eller ved dug indenfor 2-4 timer efter du er færdig med at male.

For mere information se vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

Sundhed og sikkerhed

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.