

Primex Trægrund Plus

Vi maler vores træfacade, for at den skal være flot at se på. Men malingen vi maler med skal også beskytte huset mod udefrakommende påvirkninger. Primex Trægrund Plus er en grunder, som beskytter mod og modvirker fugtoptagelse i træet, den har god dækkeevne og giver god vedhæftning for den efterfølgende slutmaling. Primex Trægrund Plus har en specialudviklet hurtigtørrende formula, som gør at du - med vejret på din side - kan grunde og slutmale samme dag. Grund din facade med Primex Trægrund Plus for en særdeles god beskyttelse og holdbare. Ved maling af vinduer, følg anvisningerne på Perfekt Plus Vindues og Træværksmaling.



TEKNISK DATA

Bindemiddel	Alkyd
Værktøj	pensel, rulle, højtrykssprøjtning
Påføringstemperatur	Laveste +7°C overfladetemperatur
Rækkeevne	6-8 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 4 timer. Overmaling efter 8 timer.
Tone baser	C BASE
Emballage	0.45 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/d. Produktets VOC < 130 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Vask snavsede flader med Beckers Facadevask. Behandle skimmel- og algevækst med Beckers Alge- & Mugmiddel. Skrab, børst løstsiddende maling og gråt, porøst træ. Tykke og sprækkede farvelag fjernes helt. Skarpe hjørner og kanter slibes. Høvlede flader samt tilhuggede planker skal gøres ru med groft sandpapir før maling. Blanke og hårde malingsflader slibes matte. Børst alle flader rene fra snavs og støv. Mæt umalede samlinger og endetræ med Primex Grundolie Plus.

Påføring

Påfør umalet træ og tidligere malede flader i dårlig stand rigeligt 1 gang med Primex Trægrund Plus, følg vores anbefalinger for malingsforbrug. Grund endetræ og samlinger ekstra omhyggeligt. Misfarvning fra knaster kan reduceres ved ekstra grunding direkte på knasterne.

Til behandling af fabriksgrundet træ: Snak med en Beckers-forhandler.

Bemærk

OBS! Ved sprøjtemaling anvendes halvmask med filter mod faste og flydende partikler (FFP2).

Rør om nødvendigt malingen godt rundt før brug.

Underlaget skal være tørt, når der males, maks. 16% fugtighed. Dette gælder også nyt trykimprægneret træ, som derfor bør tørre mindst en sæson før maling. Mal ikke på solvarme flader. Mal heller ikke ved risiko for regn inden for det næste døgnns tid eller dug mindre end 1-2 timer efter, du er færdig med at male. Ved brug af sprøjte eller rulle skal malingen stryges efter med pensel. For at mindske risikoen for gennemslag af tanniner ved maling med hvid grunder, bør malingen tørre mindst et døgn ved plus 23°C og 50% relativ luftfugtighed før man maler med den dækkende maling. Husk at lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside. For yderligere information om hvorfor dette produkt er Svanemærket, se www.svanen.dk.

Indeholder 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.