

Scotte 20

Mal med alsidig maling, som gør arbejdet effektivt og skånsomt. Scotte 20 er en halvmat væg- og loftmaling, som anvendes til ny- og ommaling indendørs, hvor en let afvaskningsbar overflade ønskes. Egned til maling af flader af sandspartel, puds, beton, træfiber-, spån- og gipsplader samt væv. Farven gulner ikke med tiden, giver en fin struktur, tørrer hurtigt og kan overmales efter ca. 3 timer.



- Alsidig halvmat vægmaling der giver en vaskbar overflade
- Farven gulner ikke med tiden, giver en fin struktur, tørrer hurtigt og kan overmales efter ca. 3 timer.
- Skånsom for arbejdsmiljøet



TEKNISK DATA

Glans	Halvmat
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	8-10 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 0.5 timer. Overmaling efter 3 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	A BASE, C BASE
Vaskbarhed	SFS-EN 13300 class 1, ISO 11998.
Volume tørstof	40
Emballage	A BASE: 0.9 l, 3.6 l, 9 l C BASE: 0.9 l, 3.6 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/a. Produktets VOC < 30 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Umalede overflader:

Rengør overfladerne for snavs og støv. Grund med Scotte Grund.

Tidligere malede overflader:

Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke overflader slibes matte med sandpapir eller Scotch-Brite.

Limfarvemalede overflader:

Vask af med vand. Grund med Beckers Tapetgrund.

Kalkede overflader:

Skrab og børst ordentligt. Grund med Beckers Tapetgrund.

Spartling og reparationer:

Anvend Scotte spartelsortiment.

Påføring

Mal 1-2 gange med Scotte 20.

Forbrug 8-10 m².

Det egentlige forbrug afhænger altid af påføringsmetode, temperatur og underlagets beskaffenhed.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Daglig pleje:

Rengør overfladen med universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl efter med lunkent vand. For bedste resultat, vask hele væggen nedefra og op. Husk at udlufte så væggene tørrer hurtigere.

Pletfjerning:

Anvend universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. Madlavningseddike fjerner rustpletter. Sorte misfarvninger (metallafsmitning) som f.eks. fra nøgler eller metalringe, som er gnedet mod overfladen, fjernes med viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit.

Reparationsmaling:

Mal med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle.

For at undgå struktur-, farve- og glansforskelle males fra hjørne til hjørne. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne væggens struktur ved at bruge samme type rulle som tidligere for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle.

Øvrigt:

Malingens gode egenskaber opnås først efter 14 dages tørretid ved normal rumtemperatur (23°C). Undgå at udsætte væggene for snavs eller rengøring, før de er færdighærdede.

Bemærk

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C.
Omrøres før anvendelse.
Ved sprøjtemaling anvend altid ansigtsmaske og heldækkende arbejdstøj.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.